

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaControl®-701 WT

Гидроизолирующая жидкая добавка для снижения проницаемости бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaControl – 701 WT комплексная жидкая гидроизолирующая добавка для снижения проницаемости бетона любых марок.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется для всех типов бетонных работ, подверженных временному или постоянному воздействию воды
- Применяется для строительства туннелей, мостов, плотин, плавательных бассейнов, каналов, контрфорсов и прочих инженерных сооружений

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает водонепроницаемость бетона относительно напорной воды и капиллярного водопоглощения
- Не уменьшая обрабатываемость бетона, и снижая водоцементное соотношение, увеличивает долговечность бетона
- Предотвращает сегрегацию и запотевание бетона
- Обеспечивает легкую подачу и нагнетание насосом бетона
- Обеспечивает ровную поверхность и возможность шлифовки бетона

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Химическая основа	Сополимеры многоатомных спиртов
Упаковка	Канистры 30кг, бочки 100кг, емкости 1000кг и розлив
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления
Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке, в сухом помещении предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от +5°C до +30°C
Внешний вид / Цвет	Жидкость коричневого цвета
Плотность	1,07±0,02г/см ³ (при 20°C)
Содержание ионов хлора	<0,1 %

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

Рекомендуемая дозировка	1–3% от массы цемента. Указанная дозировка добавки может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от предъявляемых требований к бетонной смеси, при этом оптимальная дозировка устанавливается на основании предварительных лабораторных испытаний.
-------------------------	---

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SikaControl – 701 WT добавляется в бетонную смесь вместе с водой. Время перемешивания после введения добавки зависит от индивидуальных условий каждого производства и должно быть определено при предварительном тестировании в лаборатории.