

Product Data Sheet

Vega/QR-QC/2C
Issue : 01
Rev. No : 00
Date : 11/05/03
Page : 01 Of 01

Date : 26/03/2014
Customer : Radiant Chemicals.
Sample Grade : CALX-7960 Synthetic Orange Oxide Pigment.
Sample Qty. : 100gm
Lot No. : 1L14

Parameters	Standard	Observation
Fe ₂ O ₃ %	85-98	89.20
Retention on 325 mesh sieve Max%	0.50	0.25
Moisture Content Max%	1.0	0.50
Oil Absorption (ml / 100 gm)	20-30	27
Bulk Density (gm / ml)	0.4 - 0.6	0.45
Water Soluble Matter Max%	1.0	0.30
pH	3.5 -7	5.40
Tinting Strength%	100± 3	106

REMARKS: ----- Nil -----

R&D Head