
HGT − GB-CAG
SAGE − GB-CAG
HGT − GB-CA
feature shift δ
structural density s
Δ ring AP
+0.00
+0.00
+0.00
-0.00
-0.00
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
+0.00
-0.00
-0.00
+0.01
+0.01
-0.00
+0.01
-0.02*
-0.01*
+0.01
+0.01
+0.01
-0.01
+0.04*
+0.04
-0.01
+0.04
+0.06
0.1
0.5
0.9
0
1
2
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04