
# Série N°3 RDM

#### Exercice 1:

### Essais de traction



1. A partir de la courbe, identifier : Zone OA :
Zone AD:
Point D:
Re :
Rm:
A%:
E:

- 2. Calculer la longueur finale de l'éprouvette sachant que la longueur initiale est 50 mm.
- **3.** Calculer la force maximale sachant que le diamètre initial est 6 mm.

### Exercice 2

On réalise un essai de traction sur une éprouvette d'acier inoxydable 304 à l'état recuit. Les dimensions de l'éprouvette sont les suivantes :


Longueur initiale de référence :  $L_0 = 100 \text{ mm}$  ; Diamètre initial :  $D_0 = 10 \text{ mm}$ 

Dans l'ordre chronologique de leur apparition au cours de l'essai de traction, on obtient les résultats suivants :

- Pour une force appliquée  $F_1 = 12\,000\,N$ , la longueur de référence est égale à  $100,075\,mm$ . Lorsque la force  $F_1$  est supprimée, l'éprouvette retrouve ses dimensions initiales.
- Pour une force appliquée  $F_2 = 18\,420\,$  N, la longueur de référence est égale à 100,600 mm. Lorsque la force  $F_2$  est supprimée, la longueur de référence est égale à 100,200 mm.
- Au cours de l'essai la force appliquée atteint une valeur maximale  $F_{max} = 40~000~N$ . La longueur de référence est alors égale à 141,8 mm.
- La rupture de l'éprouvette se produit pour une force  $F_u = 30 \ 420 \ N$  alors que la longueur de référence a atteint la valeur de 143,5 mm.
- 1.1) Quelle est la valeur du module d'Young E (en GPa) de l'inox 304 ?
- 1.2) Quelle est la limite conventionnelle d'élasticité Re<sub>0,2</sub> (en MPa) de l'inox 304 ?
- **1.3)** Quelle est la résistance à la traction Rm (en MPa) de Finox 304 ?
- **1.4)** Quelle est la valeur de la déformation permanente A (en %) après rupture de l'éprouvette?

## Exercice n°3:

Soit la vis ci-dessous de longueur 150 mm et de diamètre 16mm, en équilibre sous l'action des deux forces F<sub>1</sub> et F<sub>2</sub> de même intensité 1000daN. La vis est en acier et son module d'élasticité longitudinal est de 200GPa.



- 1- A quel type de contrainte est soumise la vis ?
- 2- Calculer la valeur de la contrainte.
- 3- Si on adopte un coefficient de sécurité de 4, calculer la résistance admissible de l'acier.
- 4- Déterminer l'allongement de la vis.

## Exercice n°4:

Un câble de diamètre 8 mm et de longueur 300m réalisé en acier de module d'élasticité E=200GPa et Re = 295 MPa est soumis à une contrainte de 40MPa.

- 1- Vérifier que le coefficient de sécurité appliqué à ce câble est supérieur à 4.
- 2- Calculer la force appliquée à ce câble.
- 3- Calculer l'allongement de ce câble.
- 4- Calculer l'allongement relatif.
- 5- Déterminer le diamètre que devrait avoir ce câble si le coefficient de sécurité est supérieur ou égal à 10.

# Exercice n°5:

Une poutre horizontale rigide AB, de longueur l, est fixée à deux barres cylindriques élastiques verticales AA' et BB' aux points fixes A et B.

On néglige les poids propres de AB, AA', BB'.

P = 3000 N

 $1_1 = 500 \text{ mm}$ 

 $1_2 = 700 \text{ mm}$ 


 $E = 20.10^4 \text{N/mm}^2$ 

 $S_1 = S_2 = 40 \text{ mm}^2$ 

 $\sigma_e = 300 \text{ N/ mm}^2$ 

s = 6

AC = AB/3



1. Calculer les allongements  $\Delta l_1$  et  $\Delta l_2$  des deux barres AA' et BB', représenter l'allure de la poutre AB après chargement.


- 2. Déterminer la section S2 qui permet de garder la poutre AB en position horizontale.
- 3. a) Calculer  $\sigma_{pe}$ .
  - b) Déterminer les sections  $S_1$  et  $S_2$  pour que les deux barres restent dans le domaine élastique.

## Exercice n°6:

Un tirant de charpente métallique 1 d'une longueur de 3,2 m, doit supporter un effort axial ||N|| = 6500 daN.

Les caractéristiques de l'acier employé sont les suivantes :

- $R_e = 45 \text{ daN / mm}^2$
- $E = 20000 \text{ daN / mm}^2$
- Coefficient de sécurité s = 5



## Déterminer:


- 1. Le diamètre du tirant, pour utiliser le minimum de matière.
- **2.** L'allongement total de ce tirant.

## Exercice n°7:

Une pièce de machine en acier est constituée d'un cylindre creux et de 2 embases. Une charge ||F|| = 4500 daN est appliquée sur les 2 embases.

Les caractéristiques de la pièce sont les suivantes :

- $Rec = 42 daN / mm^2$
- $E = 20000 \text{ daN / mm}^2$
- La section de la pièce est de 260 mm<sup>2</sup>





# Déterminer :

- 1. La contrainte normale.
- 2. Le diamètre extérieur de la pièce.
- 3. La déformation, ici le raccourcissement.