



DECOMAD BARNIZ NATURAL

CÓDIGO: 030-000

Pág. 1

DESCRIPCIÓN: Barniz alquídico

ORIENTACION DE USO: Es un barniz alquídico económico transparente, diseñado para proteger y decorar superficies de madera en ambientes interiores.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha o Pistola convencional.

CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la pistola: 35 - 40 psi.

DILUCIÓN: Diluyente: Monsolvent, 004-010 o Solvente Sintético, 003-010

Brocha: Monsolvent, 004-010 hasta 10% si se requiere.

Pistola: Solvente Sintético, 003-010.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 18- 20" CF4.

ESPESOR RECOMENDADO: Aplicar 2 - 3 capas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de cualquier contaminación de grasa y aceite. Para óptimos resultados la madera deberá estar previamente sellada.

RESISTENCIA

Moderada resistencia al rayado y a manchas comunes de tipo doméstico; solo para ambientes interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**ASPECTO DE LA PELÍCULA:** Brillante**COLOR:** Transparente Natural**VEHÍCULO:** Alquídico**VISCOSIDAD ORIGINAL :** 50 – 60 seg. CF4.**SECAMIENTO AL TACTO:** 4 hrs.**PARA REPINTAR:** 12 hrs.**SECAMIENTO DURO:** 24 hrs.**% SÓLIDOS POR PESO:** 32 %**FONDOS RECOMENDADOS:** Decomad Sellador, 030 –597
Nitrolac Sellador concentrado, 081-597
Nitrolac Sellador Superconcentrado, 091-597**ALMACENAMIENTO:** Inflamable. Almacene en lugar fresco y ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición.**PRECAUCIONES:** Producto tóxico. Se debe usar de acuerdo a normas de seguridad industrial. Evite inhalaciones prolongadas, use máscara con cartucho para solventes orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.**Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.**