



## DECOMAD

### Barniz Concentrado Natural para Madera

### CÓDIGO 031- 001

#### DESCRIPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE USO

**Decomad Barniz Concentrado Natural**, es un barniz alquidico, diseñado para proteger y decorar superficies de madera en ambientes interiores, conservando el hermoso aspecto natural de la madera

Sus principales características son:

- Fácil de aplicar.
- Excelente acabado natural.

- Repintado a las 12 horas

**Decomad Barniz Concentrado Natural** se aplica en ambientes interiores sobre superficies de madera debidamente selladas. Excelente desempeño en la protección y decoración de muebles, extendiéndose su uso tanto en talleres de carpintería como de forma doméstica

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>VEHICULO:</b>                             | Alquidico.                                                     |
| <b>SOLVENTES:</b>                            | Alifáticos y Aromáticos.                                       |
| <b>COLOR:</b>                                | Transparente                                                   |
| <b>ASPECTO DE LA PELÍCULA:</b>               | Brillante                                                      |
| <b>VISCOSIDAD ORIGINAL:</b>                  | 55 – 65 KU (Unidades Krebs)                                    |
| <b>DENSIDAD:</b>                             | 0.898 Kg/L                                                     |
| <b>VOC APROXIMADO:</b>                       | 376,45 g/L                                                     |
| <b>% SOLIDOS POR VOLUMEN:</b>                | 35,60 +/- 1 %                                                  |
| <b>RENDIMIENTO TEORICO:</b>                  | 53,05 m <sup>2</sup> /Gal a 1 mils de espesor de película seca |
| <b>ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:</b> | Aplicar 2 o 3 capas.                                           |

#### SECAMIENTO A 25°C (77°F):

|                       |          |                                  |
|-----------------------|----------|----------------------------------|
| <b>Al tacto:</b>      | 3 horas. | <b>Secamiento Duro:</b> 24 horas |
| <b>Para repintar:</b> | 12 horas |                                  |

---

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

---

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **Decomad Barniz Concentrado Natural** se aplica sobre superficies de madera debidamente selladas, eliminando todo resto del proceso de lijado que usualmente se le aplica a los selladores. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

---

### APLICACION

---

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método de aplicación:</b> | Brocha y pistola convencional                                                          |
| <b>Diluyente:</b>            | <b>Monsolvent 004-010. Solvente Sintético 003-010</b>                                  |
| <b>Limpieza de equipos:</b>  | <b>Monsolvent 004-010. Solvente Sintético 003-010.</b>                                 |
| <b>Pistola convencional:</b> | <b>Presión en el tanque:</b> 5 a 10 psi. / <b>Presión de atomización:</b> 35 a 40 psi. |

El porcentaje de dilución del **Decomad Barniz Concentrado Natural** no debe exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo

---

### FONDOS RECOMENDADOS

---

**Nitrolac Sellador Concentrado 081-597. Nitrolac Sellador Superconcentrado 091-597**

---

### RESISTENCIA

---

|                                          |        |                    |        |
|------------------------------------------|--------|--------------------|--------|
| <b>Acidos:</b>                           | Pobre. | <b>Solventes:</b>  | Débil. |
| <b>Alcalis:</b>                          | Pobre. | <b>Intemperie:</b> | Débil  |
| <b>Inmersión en agua dulce y salada:</b> | Débil. | <b>Calor seco:</b> | 80°C.  |

---

### ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

---

Producto inflamable. Almacene el producto en un lugar fresco, alejado de cualquier fuente de ignición y del alcance de los niños. El producto debe mantenerse bien tapado una vez usado. Evite el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca al vómito, consulte inmediatamente un médico. No se vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usar. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.

---