



DECOMAD

Barniz Concentrado Satinado para Madera

CÓDIGO 031- 020

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE USO

Decomad Barniz Concentrado Satinado, es un barniz alquídico, diseñado para proteger y decorar superficies de madera en ambientes interiores, dejando un acabado uniforme de hermosos aspecto satinado.

Sus principales características son:

- Fácil de aplicar.
- Acabado Uniforme.
- Repintado a las 12 horas

Decomad Barniz Concentrado Satinado se aplica en ambientes interiores sobre superficies de madera debidamente selladas. Excelente desempeño en la protección y decoración de muebles, su acabado satinado le brinda a la madera un hermoso aspecto natural. Se usa tanto en talleres de carpintería como de forma doméstica

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídico.
SOLVENTES:	Alifáticos y Aromáticos.
COLOR:	Transparente
ASPECTO DE LA PELÍCULA:	Satinado
VISCOSIDAD ORIGINAL:	60 -70 KU (Unidades Krebs)
DENSIDAD:	0,922 Kg/L
VOC APROXIMADO:	484,68 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	38,26+/-1 %
RENDIMIENTO TEORICO:	57,10 m ² /Gal a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Aplicar 2 o 3 capas.

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	3 horas.	Secamiento Duro: 24 horas
Para repintar:	12 horas	

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **Decomad Barniz Concentrado Satinado** se aplica sobre superficies de madera debidamente selladas, eliminando todo resto del proceso de lijado que usualmente se le aplica a los selladores. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha y pistola convencional
Diluyente: **Monsolvent 004-010. Solvente Sintético 003-010**

Limpieza de equipos: **Monsolvent 004-010. Solvente Sintético 003-010.**
Pistola convencional: **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 35 a 40 psi.

El porcentaje de dilución del **Decomad Barniz Concentrado Satinado** no debe exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo

FONDOS RECOMENDADOS

Nitrolac Sellador Concentrado 081-597. Nitrolac Sellador Superconcentrado 091-597

RESISTENCIA

Acidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Alcalis:	Pobre.	Intemperie:	Dèbil
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacene el producto en un lugar fresco, alejado de cualquier fuente de ignición y del alcance de los niños. El producto debe mantenerse bien tapado una vez usado. Evite el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca al vómito, consulte inmediatamente un médico. No se vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usar. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
