



DECOMAD

Barniz Concentrado Marino Exterior para Madera

CÓDIGO 031- 051

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE USO

Decomad Barniz Concentrado Marino Exterior, es un barniz alquidico, diseñado para proteger y decorar superficies de madera en ambientes interiores y exteriores, dejando un acabado uniforme de aspecto brillante.

Sus principales características son:

- Fácil de aplicar.
- Excelente desempeño en ambientes exteriores
- Acabado Uniforme.
- Repintado a las 12 horas

Decomad Barniz Concentrado Marino Exterior se aplica en ambientes interiores sobre madera debidamente sellada. En ambientes exteriores, se recomienda aplicar directamente sobre la superficie de madera, utilizando el mismo Barniz como sellador, diluyendo de acuerdo a la porosidad de la madera. Su uso y desempeño se ha extendido de forma excelente, en la protección de superficies de madera en camarotes y cuartos de mando de embarcaciones

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquidico Modificado.
SOLVENTES:	Alifáticos y Aromáticos.
COLOR:	Transparente
ASPECTO DE LA PELÍCULA:	Brillante
VISCOSIDAD ORIGINAL:	50 -60 KU (Unidades Krebs)
DENSIDAD:	0,896 Kg/L
VOC APROXIMADO:	535,59 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	32,41 +/-1%
RENDIMIENTO TEORICO 1 Mils:	48,29 m ² /Gal a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Aplicar 2 o 3 capas.

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al polvo:	6 horas. Mâx	Secamiento Duro: 24 horas
Para repintar:	12 horas	

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **Decomad Barniz Concentrado Marino Exterior** se aplica sobre superficies de madera debidamente selladas, en caso de ambientes interiores, eliminando todo resto del proceso de lijado que usualmente se le aplica a los selladores. En ambientes exteriores se aplica directamente sobre la madera. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación:	Brocha y pistola convencional
Diluyente:	Monsolvent 004-010. Solvente Sintético 003-010
Limpieza de equipos:	Monsolvent 004-010. Solvente Sintético 003-010.
Pistola convencional:	Presión en el tanque: 5 a 10 psi. / Presión de atomización: 35 a 40 psi.

El porcentaje de dilución del **Decomad Barniz Concentrado Marino Exterior** no debe exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, Para utilizarlo como sellador en ambientes exteriores, la dilución puede ser algo mayor. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo

FONDOS RECOMENDADOS

Nitrolac Sellador Concentrado 081-597. Nitrolac Sellador Superconcentrado 091-597

RESISTENCIA

Acidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Alcalis:	Pobre.	Intemperie:	Buena.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacene el producto en un lugar fresco, alejado de cualquier fuente de ignición y del alcance de los niños. El producto debe mantenerse bien tapado una vez usado. Evite el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca al vómito, consulte inmediatamente un médico. No se vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usar. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
