



DECOMAD

Barniz Concentrado Caoba Claro para Madera

CÓDIGO 031- 300

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE USO

Decomad Barniz Concentrado Caoba Claro, es un barniz alquidico y tinteado de tal manera que conserva la transparencia típica de los barnices, diseñado para proteger y decorar superficies de madera en ambientes interiores con un elegante color caoba claro de aspecto brillante.

Sus principales características son:

- Fácil de aplicar.
- Acabado Uniforme en color caoba claro

- Repintado a las 12 horas

Decomad Barniz Concentrado Caoba Claro se aplica en ambientes interiores sobre madera debidamente sellada. Su uso y desempeño se ha extendido de forma excelente, tanto en aplicaciones domésticas, como en talleres de fabricación y reparación de mobiliario de madera

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquidico
SOLVENTES:	Alifáticos y Aromáticos.
COLOR:	Transparente, de color caoba claro
ASPECTO DE LA PELÍCULA:	Brillante.
VISCOSIDAD ORIGINAL:	55 -65 KU (Unidades Krebs)
DENSIDAD:	0,898 Kg/L
VOC APROXIMADO:	513,92 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	35,38 +/-1%
RENDIMIENTO TEORICO:	52,72 m ² /Gal a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELICULA	
SECA RECOMENDADO:	Aplicar 2 o 3 capas.

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	3 horas.	Secamiento Duro: 24 horas
Para repintar:	12 horas	

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **Decomad Barniz Concentrado Caoba Claro** se aplica sobre superficies de madera debidamente selladas, eliminando todo resto del proceso de lijado que usualmente se le aplica a los selladores. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha y pistola convencional
Diluyente: **Monsolvent 004-010. Solvente Sintético 003-010**

Limpieza de equipos: **Monsolvent 004-010. Solvente Sintético 003-010.**
Pistola convencional: **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 35 a 40 psi.

El porcentaje de dilución del **Decomad Barniz Concentrado Caoba Claro** no debe exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo

FONDOS RECOMENDADOS

Nitrolac Sellador Concentrado 081-597. Nitrolac Sellador Superconcentrado 091-597

RESISTENCIA

Acidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Alcalis:	Pobre.	Intemperie:	Dèbil
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacene el producto en un lugar fresco, alejado de cualquier fuente de ignición y del alcance de los niños. El producto debe mantenerse bien tapado una vez usado. Evite el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca al vómito, consulte inmediatamente un médico. No se vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usar. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
