



SELLACRIL SELLADOR PRO
Sellador Aglutinante para Superficies con Pintura Envejecida
051-100

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

Sellacril Sellador PRO es un acondicionador superficies base solvente, especialmente diseñado para preparar las paredes con pinturas emulsionadas de látex envejecidas y que se encuentren caleadas o entizadas generando las condiciones ideales para la adherencia de las nuevas capas de pintura. **Sellacril Sellador Pro** aglutina y fija el caleo, polvo o entizado producto de la exposición prolongada de las pinturas a los rayos ultravioletas del sol

Sus principales características son:

- Fácil de aplicar a Brocha, Rodillo o Pistola
- Acondiciona las superficies caleadas para su repintado, aglutinando y fijando el caleo ó entizado.
- Facilita la adhesión del acabado final a la capa de pintura envejecida evitando problemas de abombamiento y desprendimiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídic
PIGMENTOS:	No contiene
SOLVENTES	Hidrocarburos Alifáticos
COLOR:	Transparente
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante
VISCOSIDAD ORIGINAL:	12 seg CF#4
DENSIDAD:	3,1 – 3,3 Kg/GAL
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	23 ± 2 %
VOC:	menor a 650 g/L
RENDIMIENTO TEORICO:	50 – 60 m ² /GAL. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Este producto se aplica en una sola mano

SECAMIENTO A 25°C (77°F) :

Al tacto:	6 horas	Secamiento duro: 24 horas
Para Repintar:	24 horas	

Sellacril Sellador PRO debe ser recubierto con el acabado final a las 24 horas de haberse aplicado, ya que su uso no contempla resistencia a la intemperie.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite y previo a la realización de cualquier método de preparación de superficie, estos deben eliminarse según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales biodegradables u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Elimine pintura vieja en mal estado. Elimine el exceso de polvo o caleo utilizando un cepillo de cerdas suaves y agua a alta presión. No se debe aplicar en superficies de concreto húmedas y/o con alta alcalinidad. Para una recomendación acorde a sus necesidades, consulte a un representante técnico de Corimon Pinturas, C.A..

El tiempo de durabilidad del sistema de pintura dependerá del grado de limpieza y preparación de superficie

APLICACION

Método de aplicación: Rodillo, Brocha o Pistola

Diluyente: No requiere. Utilice Monsolvent (004-010) solamente para la limpieza de los equipos de aplicación.

Agite el producto hasta su completa homogenización antes de pintar. No aplique si no está homogéneo.

Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere

Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Su uso como imprimación o fondo no contempla resistencia a la intemperie.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evítese el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 5 años.
