



## **NITROLAC LACA MATE BS**

**CODIGO: 081-060**

**DESCRIPCION :** Laca Nitrocelulósica

**ORIENTACION DE USO:** Laca Nitrocelulósica diseñada para la industria del mueble de madera.

### **CONDICIONES DE APLICACIÓN**

**METODO DE APICACIÓN:** Pistola convencional.

**EQUIPO RECOMENDADO:** Pistola convencional Devilbiss o similar  
Tipo M.B.C. casquillo 704, pico EX o FX

**CONDICIONES PARA APLICAR:** Presión de la pistola, 30 psi

**DILUCIÓN:** Diluyente: Thinner Nitro para Madera 008-100  
Mezcla: 1 parte de Laca Nitro por 2 partes  
de Thinner Nitro para madera.

**VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:** 18- 20" CF4.

**ESPESOR RECOMENDADO:** Aplicar 2 o 3 capas, lijando entre capas.

### **PREPARACION DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar limpia y seca, libre de cualquier contaminación de aceite, polvo, grasa u otros contaminantes. Para óptimos resultados la madera deberá estar previamente sellada.

### **RESISTENCIA**

Moderada resistencia al rayado y manchas comunes. Solo para uso doméstico en interiores.

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

**ASPECTO DE LA PELICULA:** Mate

**COLOR:** Transparente

**VEHICULO:** Nitrocelulósico

**VISCOSIDAD ORIGINAL:** 120 – 130 unidades Krebs

**SECAMIENTO AL TACTO:** 5 min.

**SECAMIENTO PARA REPINTAR:** 3 hrs.

**SECAMIENTO DURO:** 24 hrs.

**SOLIDOS:** 25 %

**FONDOS RECOMENDADOS:** Nitrolac Sellador A.S., 091-597  
Nitrolac Sellador B.S., 081-597

**ALMACENAMIENTO:** Inflamable. Almacene en lugar fresco y ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición.

**PRECAUCIONES:** Producto tóxico. Se debe usar de acuerdo a normas de seguridad industrial. Evite inhalaciones prolongadas, use mascara con cartucho para solvente orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.