



NITROLAC SELLADOR BS

Línea: 081-597

Pag. 1

DESCRIPCIÓN: Sellador Nitrocelulósico.

ORIENTACION DE USO: Es un sellador transparente económico, diseñado para rellenar los poros de madera y dejar una superficie lisa y uniforme, lista para el acabado final.

CONDICIONES DE APLICACION

METODO DE APICACIÓN: Pistola convencional.

EQUIPO RECOMENDADO: Pistola convencional DeVilbiss o similar tipo J.G.A. casquillo 30, pico EX.

CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la pistola: 30 psi.

DILUCIÓN:
Diluyente :Thinner Nitro para Madera 008 - 100.
Mezcla: 1 parte de Sellador Nitro con 2,5 partes de Thinner Nitro .

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 18- 20" CF 4

ESPESOR RECOMENDADO: Aplicar 3 capas, esperando 30 min. para el lijado entre capas. Utilice lija # 240.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La Madera debe estar limpia y seca, libre de cualquier contaminación de aceite, grasa u otros contaminantes. La Madera virgen se deberá lijar con lija # 180 hasta emparejar la superficie.

RESISTENCIA

Su aplicación como sellador no contempla resistencia alguna.

CARACTERISTICAS TECNICAS**ASPECTO DE LA PELICULA:** Semi - mate.**COLOR:** Transparente.**VEHICULO:** Nitrocelulósico.**VISCOSIDAD DE LA MEZCLA:** 140-150" Mobilómetro disco 3, 100 gr.
a 25°C.**SECAMIENTO AL POLVO:** 10 min.**SECAMIENTO PARA REPINTAR:** 3 hrs.**SECAMIENTO PARA LIJAR:** 30 min.**% SOLIDOS POR PESO:** 35-37%**FONDOS RECOMENDADOS:** No se necesita.**ALMACENAMIENTO:** Inflamable. Almacene en lugar fresco y ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición.**PRECAUCIONES:** Producto tóxico. Se debe usar de acuerdo a normas de seguridad industrial. Evite inhalaciones prolongadas, use máscara con cartucho para solventes orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.**Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.**