



NITROLAC FONDO

Línea: 091-100

Pag. 1

DESCRIPCIÓN: Fondo nitrocelulósico de secamiento rápido	
ORIENTACION DE USO: Es un fondo nitrocelulósico pigmentado diseñado para rellenar y emparejar superficies de madera, sirviendo como base para el sistema de acabados nitrocelulósicos coloreados.	
CONDICIONES DE APLICACION	
METODO DE APICACIÓN:	Pistola convencional.
EQUIPO RECOMENDADO:	Pistola convencional DeVilbiss o similar tipo J.G.A. casquillo 30, pico EX
CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la pistola: 30 psi.	
DILUCIÓN:	Diluyente: Thinner Nitro para madera 008 - 100. Mezcla: 1 parte de Nitrolac Fondo con 1,5 partes de Thinner Nitro para maderas 008-100
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 18- 20" CF 4.	
ESPESOR RECOMENDADO:	Aplicar 3 capas, esperando 30 min. para el lijado entre capas. Utilice lija # 240
PREPARACION DE LA SUPERFICIE La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo, aceite u otros contaminantes. Lijar la madera con lija # 180 hasta dejarla completamente uniforme y lisa.	
RESISTENCIA Su uso como fondo no contempla resistencia alguna.	

CARACTERISTICAS TECNICAS

ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi - mate
COLOR:	Blanco
VEHICULO:	Nitrocelulósico.
VISCOSIDAD ORIGINAL:	28 - 30 seg. mobilómetro # 3 sobre 100 gr. a 25 °C
SECAMIENTO AL POLVO:	10 min.
SECAMIENTO PARA LIJAR:	30 min.
SECAMIENTO PARA REPINTAR:	2 horas
SOLIDOS:	54%
FONDOS RECOMENDADOS:	Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Inflamable. Almacenese en lugar fresco y ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición.

PRECAUCIONES: Producto tóxico. Se debe usar de acuerdo a normas de seguridad industrial. Evite inhalaciones prolongadas, use máscara con cartucho para solventes orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.