



NITROLAC LACA BLANCA CONCENTRADA

CODIGO : 091-190

Pag. 1

DESCRIPCIÓN: Laca nitrocelulosica concentrada.

ORIENTACIÓN DE USO: Es una laca nitrocelulosica diseñada como acabado final de muebles de madera pintados con el sistema nitro pigmentado. Uso exclusivo para ambientes interiores.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN: Pistola convencional.

EQUIPO RECOMENDADO: Pistola convencional DeVilbiss o similar tipo J.G.A. casquillo 30, pico EX.

CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la pistola: 30 psi.

DILUCIÓN: Diluyente: Thinner Nitro para madera 008 - 100.
Mezcla: 1 parte de 091-190 y 2.5 partes de thinner Nitro para maderas.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 18- 20" CF 4.

ESPESOR RECOMENDADO: Aplicar 1-2 capas .

CONDICIONES AMBIENTALES: En caso de humedad relativa alta usar un 10% de Solvente Retardador 009-010.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de cualquier contaminación de aceite. Para óptimos resultados la madera deberá estar previamente fondeada.

RESISTENCIA

Moderada resistencia al rayado, manchas comunes y uso doméstico solo en ambientes interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**ASPECTO DE LA PELÍCULA:** Brillante.**COLOR:** Blanco.**VEHÍCULO:** Nitrocelulósico.**VISCOSIDAD DE LA MEZCLA:** 190 ± 5 Mobilometro disco 3, 100 gr. 25°C**SECAMIENTO AL POLVO :** 1 min.**SECAMIENTO AL TACTO:** 20 min.**SECAMIENTO DURO:** 1 hora..**SÓLIDOS:** 40%**FONDOS RECOMENDADOS:** Nitrolac Fondo Blanco, 091-100**ALMACENAMIENTO:** Inflamable. Almacene en lugar fresco y ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición.**PRECAUCIONES:** Producto tóxico. Se debe usar de acuerdo a normas de seguridad industrial. Evite inhalaciones prolongadas, use máscara con cartucho para solvente orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.**Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.**