



NITROLAC SELLADOR A. S.

CODIGO : 091-597

DESCRIPCIÓN: Sellador nitrocelulósico concentrado

ORIENTACIÓN DE USO: Sellador transparente, diseñado para nivelar y rellenar los poros de la madera. Mediante el uso de este producto se obtiene una superficie lisa y uniforme, lista para aplicarle el acabado final.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN: Pistola convencional.

EQUIPO RECOMENDADO: Pistola convencional DeVilbiss o similar tipo J.G.A. casquillo 30, pico EX.

CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la pistola: 30 psi.

DILUCIÓN: Diluyente: Thinner Nitro para madera 008 - 100.
Mezcla: 1 parte de 091-597 con 2,5 partes de thinner Nitro para maderas 008-100.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 18- 20" CF 4.

ESPESOR RECOMENDADO: Aplicar 3 capas, esperando 30 min. para el lijado entre capas. Utilice lija # 240.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. La madera virgen se deberá lijar con lija # 180 hasta emparejar la superficie.

RESISTENCIA

Su aplicación como sellador no contempla resistencia alguna.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO DE LA PELÍCULA:	Semi-mate
COLOR:	Transparente
VEHÍCULO:	Nitrocelulósico.
VISCOSIDAD DE ORIGINAL:	200 - 220 seg. mobilómetro disco 3 , 100 gr. a 25 °C
SECAMIENTO AL POLVO:	10 min.
SECAMIENTO PARA REPINTAR:	3 horas
SECAMIENTO PARA LIJAR:	30 min.
SÓLIDOS:	49%
FONDOS RECOMENDADOS:	No necesita

ALMACENAMIENTO: Inflamable. Almacene en lugar fresco y ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición.

PRECAUCIONES: Producto tóxico. Se debe usar de acuerdo a normas de seguridad industrial. Evite inhalaciones prolongadas, use máscara con cartucho para solventes orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.