



MONTALAC LACA BRILLANTE.

CÓDIGO : 144-004

Pág. 1

DESCRIPCIÓN: Laca Brillante catalizada con ácido.	
ORIENTACIÓN DE USO: Producto diseñado como acabado brillante final, para superficies de madera.	
COMPONENTES:	Base: 944-004 Catalizador: 945-000
PRESENTACIÓN:	Base en envases de Galón. Catalizador en frascos plásticos de 50cc.
CONDICIONES DE APLICACIÓN	
EQUIPO RECOMENDADO:	Pistola convencional DeVilbiss o similar tipo J.G.A. casquillo 30, pico EX.
CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la Pistola : 30 psi.	
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	
Aplicar sobre la superficie de madera, previamente sellada, una o dos manos de MONTALAC LACA BRILLANTE, código: 144 - 004, lijando entre manos con lija N° 240.	
RESISTENCIA	
Después de 14 días de curada la película, el producto es resistente al agua, alcohol, solvente y rayado superficial.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**ASPECTO DE LA PELÍCULA:** Brillante.**COLOR:** Transparente.**SECAMIENTO AL POLVO:** 5 min.**SECAMIENTO AL TACTO:** 38 min.**SECAMIENTO DURO:** 2 hrs.**LIJAR:** 45 min. - 1 hora.**VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:** 12-14 sag. FC4.**VIDA DE MEZCLA:** 8 hrs.**RELACIÓN DE CATALIZACIÓN:** 20 Partes/vol. Base.
1 Parte/vol. Catalizador.**SOLVENTE DE LIMPIEZA:** 008-100 Thinner Laca. El equipo de aplicación debe lavarse inmediatamente después de su uso.**ALMACENAMIENTO:** Almacénese en lugar fresco y ventilado, debe mantenerse bien tapado una vez usado. Manténgase alejado de los niños.**PRECAUCIONES:** No necesita protección especial. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo. En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según regulación.**Para aplicar el producto, una vez catalizado se recomienda utilizar envases plásticos.****Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.**