



MONTALAC LACA SEMI – MATE

CÓDIGO : 144-015

Pág. 1

DESCRIPCIÓN: Laca Transparente Semi - Brillante catalizada con ácido.

ORIENTACIÓN DE USO: Producto diseñado como acabado Semi - Mate final, para superficies de madera.

COMPONENTES:
Base: 944-004
Catalizador: 945-000

PRESENTACIÓN:
Base en envases de Galón.
Catalizador en frascos plásticos de 50cc.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

EQUIPO RECOMENDADO: Pistola convencional DeVilbiss o similar
tipo J.G.A. casquillo 30, pico EX.

CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la Pistola : 30 psi.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplicar sobre la superficie de madera, previamente sellada, una o dos manos de MONTALAC LACA Semi - Mate, código: 144 - 015, puede ser ampliado como sellador, dejando la última capa con acabado final.

RESISTENCIA

Después de 14 días de curada la película, el producto es resistente al agua, alcohol, solvente y rayado superficial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**ASPECTO DE LA PELÍCULA:** Semi - Mate.**COLOR:** Transparente.**SECAMIENTO AL POLVO:** 5 min.**SECAMIENTO AL TACTO:** 16 min.**SECAMIENTO DURO:** 1 hrs.**LIJAR:** 45 min. - 1 hora.**VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:** 12-14 seg. FC4.**SÓLIDOS:** 36.0% Base, 21.1% Catalizador**VIDA DE LA MEZCLA:** 8 hrs.**RELACIÓN DE CATALIZACIÓN:** 20 Partes/vol. Base
1 Parte/vol. Catalizador**SOLVENTE DE LIMPIEZA:** 008-100 Thinner Laca . El equipo de aplicación debe lavarse inmediatamente después de su uso.**ALMACENAMIENTO:** Inflamable. Almacene en lugar fresco y ventilado, debe mantenerse bien tapado una vez usado. Manténgase alejado de los niños.**PRECAUCIONES:** No necesita protección especial. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo. En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según regulación.

Para aplicar el producto, una vez catalizado se recomienda utilizar envases plásticos.

Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.