



MONTALAC SELLADOR

CÓDIGO : 144-040

Pág. 1

DESCRIPCIÓN: Sellador catalizado con ácido

ORIENTACIÓN DE USO: Producto diseñado para sellar superficies de madera. Mediante el uso de este producto se obtiene una superficie lisa y uniforme, lista para aplicarle el acabado final.

COMPONENTES: Base: 944-040
 Catalizador: 945-000

PRESENTACIÓN: Base en envases de Galón.
 Catalizador en frascos plásticos de 50cc.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

EQUIPO RECOMENDADO: Pistola convencional DeVilbiss o similar
 tipo J.G.A. casquillo 30, pico EX.

CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la Pistola, 30 psi.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La madera debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. Lijar la madera virgen con lija # 80-120 hasta emparejar la superficie y luego utilizar lija # 240 para uniformizar.

Aplicar 3 manos de 144-040, lijando entre manos con lija # 240.

RESISTENCIA

Su uso como sellador no contempla ningún tipo de resistencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**ASPECTO DE LA PELÍCULA:** Semi-mate**COLOR:** Transparente.**SECAMIENTO AL POLVO:** 4 min.**SECAMIENTO AL TACTO:** 30 min.**LIJAR:** 45 min. - 1 hora.**VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:** 12-14 sag. FC4.**PORCENTAJE DE SÓLIDOS:** 35.5 % Base, 21 % Catalizador**VIDA DE MEZCLA:** 8 hrs.**RELACIÓN DE CATALIZACIÓN:** 20 Partes/vol. Base.
1 Parte/vol. Catalizador.**SOLVENTE DE LIMPIEZA:** 008-100 Thinner Laca. El equipo de aplicación debe lavarse inmediatamente después de su uso.**ALMACENAMIENTO:** Almacénese en lugar fresco y ventilado, debe mantenerse bien tapado una vez usado. Manténgase alejado de los niños.**PRECAUCIONES:** No necesita protección especial. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo. En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según regulación.

Para aplicar el producto una vez catalizado, se recomienda utilizar envases plásticos.

Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.