



MADELUX ACABADO POLIURETANO TRANSPARENTE MATE

Acabado Transparente Mate para Interiores

CÓDIGO 177- 017

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE USO

Madelux Acabado Poliuretano Transparente

Mate, es un barniz de alto desempeño, diseñado para proteger y decorar superficies de madera debidamente selladas en ambientes interiores con un elegante acabado satinado y de altísima calidad

Sus principales características son:

- Producto de doble envase
- Acabado Transparente y Mate
- Repintado luego de una (1) hora de aplicada la primera capa

Madelux Acabado Poliuretano Transparente Mate se aplica sólo en ambientes interiores sobre madera debidamente limpia, seca y sellada con productos tipo poliuretanos para tal fin. Su uso y excelente desempeño se ha extendido tanto en aplicaciones domésticas, como en talleres de fabricación y reparación de mobiliario de madera

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Poliuretano Aromático Acrílico
SOLVENTES:	Aromáticos.
COLOR:	Transparente
ASPECTO DE LA PELÍCULA:	Mate
RELACIÓN DE ACTIVACIÓN:	3 a 1 en volumen
VIDA ÚTIL DELA MEZCLA:	2 horas a 25° C (77° F)
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:	11 - 14 segundos, CF4
DENSIDAD:	3,49 – 3,69 Kg/Gal
VOC APROXIMADO:	616,01 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	28,19 %
RENDIMIENTO TEORICO:	42,28 m ² /Gal
ESPESOR DE PELICULA	
SECA RECOMENDADO:	Aplicar 1 o 2 capas.

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al Polvo:	5 a 10 min.	Secamiento Duro: 1 hr
Al Tacto:	11 a 14 min	

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **Madelux Acabado Poliuretano Transparente Mate** se aplica sobre superficies de madera debidamente selladas, eliminando todo resto del proceso de lijado que, usualmente se le aplica a los selladores. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación:	Pistola convencional
Diluyente:	Sólo en caso necesario. Solvente para Poliuretano 007 - 800
Limpieza de equipos:	Solvente para Poliuretano 007 - 800
Pistola convencional:	Presión de atomización: 30 psi.

El **Madelux Acabado Poliuretano Transparente Mate** no debe diluirse, sólo en caso necesario para facilitar su aplicación y si es el caso, el porcentaje de dilución no debe exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas.

Agite bien el envase de BASE antes de mezclar con el CATALIZADOR. Se debe agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclamiento continuo y siguiendo la relación de activación. Esperar 10 minutos de tiempo de inducción.

FONDOS RECOMENDADOS

Madelux Sellador 177 - 048

RESISTENCIA

Acidos:	Pobre.	Solventes:	Buena.
Alcalis:	Buena.	Intemperie:	No tiene
Inmersión en agua dulce y salada:	No tiene	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacene el producto en un lugar fresco, alejado de cualquier fuente de ignición y del alcance de los niños. El producto debe mantenerse bien tapado una vez usado. Evite el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca al vómito, consulte inmediatamente un médico. No se vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usar. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 1 año.
