



MADELUX SELLADOR POLIURETANO

CÓDIGO : 177-040

Pág. 1

DESCRIPCIÓN: Sellador Poliuretano de doble envase

ORIENTACION DE USO: Producto transparente diseñado para nivelar y rellenar los poros de la madera. Mediante el uso de este producto se obtiene una superficie lisa y uniforme, lista para aplicar el acabado final. Con el sistema Poliuretano se logra un lujoso acabado en la Madera. Uso solamente para interiores, no utilice en intemperie.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN: Pistola Convencional.

EQUIPO RECOMENDADO: Pistola convencional DeVilbiss o similar tipo J.G.A. casquillo 30 , pico EX.

CONDICIÓN PARA APLICAR: Presión de la Pistola: 30 psi.

DILUCIÓN: Diluyente: Solvente para Poliuretano 007 -800, solo en casos necesarios

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 13-15 seg. CF 4.

ESPESOR RECOMENDADO: Aplicar 3 capas, esperando de 45 a 60 min. para el lijado entre capas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. Lijar la madera con lija # 180 hasta dejarla completamente uniforme. Lijar la superficie con lija # 240 antes de aplicar el sellador.

RESISTENCIA

Su uso como sellador no contempla resistencia alguna.

CARACTERISTICAS TECNICAS**ASPECTO DE LA PELÍCULA:** Semi - mate.**COLOR:** Transparente.**VEHÍCULO:** Poliuretano.**VISCOSIDAD DE LA MEZCLA:** 13-15 seg. CF4.**SECAMIENTO AL POLVO:** 5 min.**SECAMIENTO PARA LIJAR:** 45 a 60 min.**DURO PARA REPINTAR:** 1 hora**SÓLIDOS :** 37%**VIDA DE LA MEZCLA:** 3 horas**RELACIÓN DE CATALIZACIÓN:** 3 partes del componente A (Base) por 1 parte del componente B (Catalizador) .**FONDOS RECOMENDADOS:** Ninguno.**ALMACENAMIENTO:** Inflamable. Almacene en lugar fresco y ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición.**PRECAUCIONES:** Producto tóxico. Se debe usar de acuerdo a normas de seguridad industrial. Evite inhalaciones prolongadas use máscara con cartucho para solventes orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.**Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.**