



MADELUX SELLADOR POLIURETANO

Sellador Transparente Semi Mate para Interiores

CÓDIGO 177- 048

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE USO

Madelux Sellador Poliuretano, es un producto transparente y de acabado semi mate, diseñado para nivelar y rellenar los poros de la madera, obteniéndose una superficie lisa y uniforme apta para ser recubierta con cualquiera de los acabados poliuretano de la línea Madelux

Sus principales características son:

- Producto de doble envase
- Excelente capacidad de relleno de los poros de la madera
- Tiempo de secamiento para lijar entre capas de 40 minutos

Madelux Sellador Poliuretano se aplica sobre maderas expuestas a ambientes interiores, lijadas y completamente limpias y secas. Aplicando 3 capas del sellador, con tiempo de espera para lijar entre capas de 40 minutos, se obtiene la superficie perfecta para la aplicación del acabado y alcanzar una lujosa apariencia en la madera con el sistema poliuretano completo. Su uso se ha extendido tanto en trabajos domésticos, como en talleres de fabricación y reparación de mobiliario de madera

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Poliuretano Aromático Acrílico
SOLVENTES:	Aromáticos.
COLOR:	Transparente
ASPECTO DE LA PELÍCULA:	Semi - Mate
RELACIÓN DE ACTIVACIÓN:	3 a 1 en volumen
VIDA ÚTIL DELA MEZCLA:	2 horas a 25° C (77° F)
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:	13 - 16 segundos, CF4
DENSIDAD:	3,43 – 3,63 Kg/Gal
VOC APROXIMADO:	599,15 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	24,93 %
RENDIMIENTO TEORICO:	37,39 m ² /Gal
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Aplicar 3 capas, esperando 35 - 40 minutos entre capas, para lijar.

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al Polvo: 6 a 9 min.
Al Tacto: 12 a 16 min

Secamiento Duro: no aplica

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **Madelux Sellador Poliuretano** se aplica sobre superficies de madera lijadas primeramente con lija # 180, hasta obtener una superficie uniforme y luego, justo antes del sellador con lija # 240, para alcanzar la superficie menos porosa posible. Finalmente y antes del acabado, eliminar todo resto del proceso de lijado. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación:	Pistola convencional
Diluyente:	Sólo en caso necesario. Solvente para Poliuretano 007 - 800
Limpieza de equipos:	Solvente para Poliuretano 007 - 800
Pistola convencional:	Presión de atomización: 30 psi.

El **Madelux Sellador Poliuretano** no debe diluirse, sólo en caso necesario para facilitar su aplicación y si es el caso, el porcentaje de dilución no debe exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas.

Agite bien el envase de BASE antes de mezclar con el CATALIZADOR. Se debe agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclamiento continuo y siguiendo la relación de activación. Esperar 10 minutos de tiempo de inducción.

FONDOS RECOMENDADOS

No aplica

RESISTENCIA

No aplica

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacene el producto en un lugar fresco, alejado de cualquier fuente de ignición y del alcance de los niños. El producto debe mantenerse bien tapado una vez usado. Evite el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca al vómito, consulte inmediatamente un médico. No se vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usar. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 1 año.
