



MADELUX FONDO POLIURETANO BLANCO

CÓDIGO : 177-120

Pág. 1

DESCRIPCIÓN: Fondo poliuretano blanco de doble envase.

ORIENTACION DE USO: Producto pigmentado diseñado para nivelar y rellenar los poros de la madera. Mediante el uso de este producto se obtiene una superficie lisa y uniforme, lista para aplicar el acabado final. Con el sistema Poliuretano se logra un lujoso acabado en la madera. Uso exclusivamente para interiores.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN: Pistola Convencional.

EQUIPO RECOMENDADO: Pistola convencional DeVilbiss o similar tipo M.B.C. casquillo 704 , pico EX o FX.

CONDICIÓN PARA APLICAR: Presión de la Pistola: 30 psi.

DILUCIÓN: Diluyente: Solvente para Poliuretano 007 -800

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 13-15 seg. CF 4.

ESPESOR RECOMENDADO: Aplicar 3 capas esperando de 45 a 60 minutos. Para el lijado entre capas utilice lija # 240.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. Lijar la Madera con lija # 180 hasta dejarla completamente uniforme. Lijar la superficie con lija # 240 antes de aplicar el fondo.

RESISTENCIA

Su uso como fondo no contempla resistencia alguna.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO DE LA PELÍCULA:	Mate
COLOR:	Blanco
VEHÍCULO:	Poliuretano.
VISCOSIDAD ORIGINAL:	80 - 90 K.U. (Unidades Krebs)
SECAMIENTO AL TACTO:	10 min.
SECAMIENTO PARA LIJAR:	45 a 60 minutos
DURO PARA REPINTAR :	1 hora
SÓLIDOS :	51%
VIDA DE LA MEZCLA:	3 hrs.
RELACIÓN DE CATALIZACIÓN:	3 partes de la base 964-120 y una parte del catalizador 195-120 (por volumen).
FONDOS RECOMENDADOS:	Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Inflamable. Almacene en lugar fresco y ventilado, lejos de cualquier fuente de ignición.

PRECAUCIONES: Producto tóxico. Se debe usar de acuerdo a normas de seguridad industrial. Evite inhalaciones prolongadas use máscara con cartucho para solventes orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para una recomendación acorde a sus necesidades, favor contactar a un Representante de Servicio Técnico de CORIMON PINTURAS, C.A.