



MONTADUR POLIURETANO INDUSTRIAL

Poliuretano Alifático de Alto Brillo

LÍNEA 179

(Producto de 2 componentes: BASE: 964-XXX, CATALIZADOR: 965-112)

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE USO

MONTADUR POLIURETANO INDUSTRIAL es un recubrimiento de dos componentes que brinda una alta retención de color y brillo, la cual, combinada con una excelente resistencia química, ofrece gran protección y excelente apariencia por largo tiempo, extendiendo así el período de mantenimiento de la estructura.

Sus principales características son:

- Alta retención del color y brillo.
- Muy buena resistencia a gran variedad de agentes químicos y solventes.
- Resistencia a la abrasión.
- Fácil de aplicar.
- Alta durabilidad en ambientes exteriores.

MONTADUR POLIURETANO INDUSTRIAL es de uso interior y exterior, y está diseñado para proteger estructuras de concreto, acero, madera, acero galvanizado y aluminio; en áreas mineras, petroleras, petroquímicas, marinas, puentes y otras. Tiene un excelente comportamiento en el pintado de pisos, escaleras, pasamanos y otras estructuras sometidas a la abrasión.

En el mercado marino, **MONTADUR POLIURETANO INDUSTRIAL** ha tenido un excelente comportamiento en el pintado de la obra muerta de embarcaciones, cubiertas, superestructuras e instalaciones costa afuera, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VEHÍCULO:	Poliuretano alifático acrílico
COLOR:	Según Carta de Colores
ASPECTO DE LA PELÍCULA:	Alto brillo
SOLVENTES:	Ésteres y solventes oxigenados
PIGMENTOS:	Pigmentos orgánicos e inorgánicos
RELACIÓN DE ACTIVACIÓN:	4 a 1 por volumen
VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:	8 horas a 25°C
DENSIDAD:	4,96 kg/gal
VOC:	515 g/L
% SÓLIDOS POR VOLUMEN:	50% ± 2%
RENDIMIENTO TEÓRICO:	73 m ² /gal a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (3 a 4 mils de espesor de película húmeda)

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	1 hora	Duro:	24 horas
Para repintar:	12 horas	Curado completo:	7 días

El tiempo de repintado entre capas no deberá exceder de 3 días (72 horas); en caso de que esto ocurra, la superficie deberá ser lijada o sometida a cualquier otro método abrasivo para lograr crear un perfil de anclaje en el sustrato, garantizando así la adhesión de las capas posteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **MONTADUR POLIURETANO INDUSTRIAL** se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas de acuerdo a la agresividad del ambiente. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo preexistente.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACIÓN

Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless.
Diluyente: Solvente Para Poliuretano, 007-800.

PISTOLA CONVENCIONAL: DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX o FF / **Casquillo de aire:** 704 o 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Relación de la bomba:** 20:1 mínimo / **Boquilla:** 0,013" - 0,018".

El porcentaje de dilución del **MONTADUR POLIURETANO INDUSTRIAL** no deberá exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C. A.

Para aplicaciones sobre sustratos de concreto poroso, se deberá diluir la primera capa de **MONTADUR POLIURETANO INDUSTRIAL** al 50% para desplazar el aire atrapado en el sustrato.

La temperatura de la superficie deberá estar, como mínimo, a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Agite bien el galón de Base antes de mezclar. Para una correcta preparación, se deberá agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclamiento y siguiendo la relación de activación. Esperar 10 minutos de tiempo de inducción.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 8 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura.

MONTADUR POLIURETANO INDUSTRIAL no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

Alquídico modificado: Unifondo, 360-300 / **Epoxy:** Epomon Fondo Poliamida Rojo H.B, 288-351, Epomon Rustguard Línea 789, Epomon Corroguard, 789-900 / **Ricos en zinc:** Mobil Zinc 7, 721-012, Mobil Zinc 17, 721-017, Epomon Zinc Rich Paint, 386-601 / **Aleaciones livianas:** Epomon Fondo Multiprime, 288-609. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C. A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Regular	Solventes:	Excelente*
Álcalis:	Excelente*	Abrasión:	Excelente
Inmersión en agua dulce y salada:	Excelente	Calor seco:	80°C

* No apto para inmersión continua en solventes ni álcalis.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 2 años.