



MASTILISTO

Masilla Enduío para Encamisar Paredes 202-100

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

Mastilisto es una masilla al agua de color blanco especialmente diseñada para el enduío de paredes, emparejar frisos de concreto y mampostería en general en áreas interiores, rellenar grietas e imperfecciones menores. Se puede usar también como relleno en maderas prensadas y similares.

Sus principales características son:

- Fácil de Aplicar y de lijar
- Bajo Olor
- Nivelador de superficies nuevas
- Rellena grietas e imperfecciones menores
- Aplicación directa con espátula
- Se le puede adicionar yeso

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Copolímeros Acrílicos
PIGMENTOS:	Dióxido de Titanio y cargas inertes
SOLVENTES	Agua
COLOR:	Blanco grisáceo
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
VISCOSIDAD ORIGINAL:	1.400 – 1.550 poises
DENSIDAD:	5,8 – 6,03 Kg/GAL
VOC:	menor a 50 g/L
RENDIMIENTO TEORICO:	40 – 60 m ² /GAL. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Se aplica una o dos manos dependiendo del estado de la superficie

SECAMIENTO A 25°C (77°F) :

Al tacto:	30 minutos	Secamiento duro: 4 a 6 horas
Para Repintar:	4 a 6 horas	

Mastilisto debe ser recubierto con su acabado final lo más pronto posible, ya que su uso no contempla ninguna resistencia por sí solo.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, ésta se debe eliminar según procedimiento SSPC-SP1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Para paredes con contaminación de moho y hongo, aplique una solución de cloro en agua, en proporción de 2 partes de cloro y 1 parte de agua, deje actuar durante 2 horas aproximadamente y restriegue con cepillo de cerdas duras. Deje secar completamente.

MASTILISTO se aplica directamente a frisos nuevos ausentes de humedad y contaminantes. Para superficies ya pintadas, la pintura vieja y mal adherida debe ser eliminada previamente con espátula.

El tiempo de durabilidad del sistema de pintura dependerá del grado de limpieza y preparación de superficie

APLICACION

Método de aplicación: Espátula

Diluyente: No requiere. Utilice agua para limpiar los utensilios de aplicación

Condiciones para Aplicar: Aplicar en capas finas y bien extendidas hasta cubrir las imperfecciones. Es necesario lijar entre cada capa para lograr un acabado uniforme.

Agite el producto en el envase antes de comenzar a utilizarlo. No utilice si no se homogeniza

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere

Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Las masillas o enduños al agua son sensibles al agua y tienen baja resistencia a la humedad y al fregado.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evítese el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
