



IMPERCOAT PLUS

Impermeabilizante de Larga Duración

LINEA 204

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

IMPERCOAT PLUS es un recubrimiento acrílico elástico a base de agua, especialmente diseñado para **impermeabilizar** techos, terrazas, paredes y muros de casas y edificios. Está diseñado específicamente para solventar problemas de humedad debido a filtraciones en las placas de concreto nuevo y para reforzar placas impermeabilizadas con manto asfáltico. **IMPERCOAT PLUS** puede ser utilizado como capa impermeabilizante en jardineras, materos y otros; donde la humedad pueda ocasionar problemas en las paredes internas y así evitar el desprendimiento de las pinturas. Sus principales características son:

- Producto base agua, no tóxico, fácil de manejar. No representa riesgo durante su manipulación o almacenamiento. Producto de bajo olor.
- Impermeabilizante listo para aplicar.
- No requiere de calentamiento previo como otros impermeabilizantes.
- Fácil de aplicar.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Actúa como reflector de la luz y el calor, contribuyendo a que los ambientes interiores sean más frescos y confortables.
- Forma una película flexible capaz de adaptarse a la contracción y dilatación del sustrato, lo que garantiza su desempeño a largo plazo.
- No requiere de recubrimientos adicionales como los de tipo Aluminio Reflectivo, traduciéndose en un ahorro en gasto de producto y mano de obra.
- Producto NO Inflamable, lo cual nos indica que es un producto seguro de utilizar ya que no representa riesgo o peligro para el usuario.
- Impermeabilizante para techos nuevos o en reparación.
- Excelente adhesión sobre concreto, fibrocemento y madera lijada, con fondo o sellador (no sobre acabados).
- No está diseñado para zonas de alto tránsito
- Desempeño comprobado de más de 10 años

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Resina Acrílica Elastomérica
PIGMENTOS:	Dióxido de titanio y pigmentos de carga
SOLVENTES:	Agua
COLOR:	Blanco, Rojo y Verde
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
VISCOSIDAD ORIGINAL:	100 KU
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	50 %
VOC:	menor a 30 g/L
RENDIMIENTO TEORICO:	70-80 m ² /Gal a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	10 mils aplicados en dos manos (10 mils húmedo por mano)

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 4 horas
Para repintar: 12 horas mínimo

Duro: 8 horas
Curado completo: 8 días.

Impercoat Plus no tiene un tiempo máximo para la aplicación de la segunda capa, pero en caso de haber transcurrido mucho tiempo, se deberá limpiar la superficie de todo tipo de contaminantes antes de aplicarla.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación. El producto también puede aplicarse directamente sobre manto asfáltico pero éste deberá lavarse previamente con agua jabonosa y luego enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar. Las secciones de manto que estén muy deterioradas o presenten desprendimiento deberán ser retiradas.

APLICACION

Método de aplicación: Rodillo, Brocha, Haragán y Pistola Convencional o Airless. Brocha para áreas pequeñas, esquinas y cornisas.

Diluyente: No requiere. Agua limpia para la limpieza de los equipos de aplicación.

El porcentaje de dilución del **Impercoat Plus** para la primera capa no deberá exceder de un 10 % de agua. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, rendimiento y bajo espesor de película seca. Se recomienda como mínimo 2 capas generosas de aplicación, las cuales se realizan en manos cruzadas entre sí después de la primera capa diluida. Solamente se debe diluir la primera capa, las siguientes deben ser aplicadas sin dilución alguna. Durante la aplicación se debe garantizar la formación de una película homogénea y uniforme sin protuberancias y picos. Evitar la aplicación bajo lluvia. El producto sin curar es soluble en agua mientras que la película final seca es totalmente insoluble.

Se deberán reforzar los perfiles pasos

peatonales, brocales, grietas, juntas de dilatación, bajantes de agua, uniones entre placas, etc..., colocando ImperSkin 205-000 inmediatamente después de aplicar la primera capa diluida.

Para grandes extensiones, se recomienda el empleo de equipo Airless y aplicación por secciones de áreas más pequeñas como una manera de garantizar la uniformidad en la aplicación y el espesor de la película. Temperatura mínima de formación de película es de 15 °C. Se recomienda lavar las herramientas y equipos de aplicación antes de que el producto seque.

Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

FONDOS RECOMENDADOS

Para superficies de concreto nuevas y porosas utilizar el sellador Sellacril Plus Transparente, código 204-000. Para superficies de acero galvanizado, aluminio o plástico se recomienda utilizar Epomon Fondo Multiprime 288-609 con el objeto de lograr una óptima y duradera adherencia. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evítese el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
