



HIDROESMALTE MATE Acabado Mate Reducible en Agua LÍNEA 210

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

AV-2000 HIDROESMALTE MATE es un esmalte acrílico de primera calidad reducible en agua que ofrece excelente apariencia y protección a las estructuras recubiertas con él. Es de secamiento rápido y da un acabado de apariencia mate que brinda un excelente comportamiento en la protección de estructuras expuestas tanto a la intemperie como a los ambientes interiores.

Sus principales características son:

- Esmalte no tóxico reducible con agua.
- Muy Bajo Olor.
- Fácil de aplicar.
- Excelente comportamiento a la intemperie.
- No amarillea
- Secado rápido

AV-2000 HIDROESMALTE MATE se usa en ambientes interiores y exteriores para decorar y proteger con durabilidad. Se aplica sobre estructuras metálicas previamente fondeadas y superficies de concreto, aluminio y madera debidamente preparadas. Se usa indistintamente en ambientes civiles e industriales, en oficinas, locales, centros comerciales, hospitales y clínicas, habitaciones, exterior de tanques de almacenamiento, tuberías, puentes, puertas, ventanas, barandas, así como techos y paredes de concreto donde se requiera protección, decoración y durabilidad. En ambientes marinos es ideal para proteger y decorar espacios interiores como camarotes, sala de máquinas, salones, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Copolímeros Acrílicos
PIGMENTOS:	Pigmentos orgánicos e inorgánicos libres de metales pesados.
SOLVENTES:	Agua
COLOR:	Según Carta de Colores. Disponible en el Sistema de Preparación de Colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
VISCOSIDAD ORIGINAL:	80 – 105 KU
DENSIDAD:	4,57 – 5,40 Kg/GAL
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	40% +/- 2 según color.
VOC:	menor a 150 g/l
RENDIMIENTO TEORICO:	60 mt ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2,0 mils (4,0 a 5,0 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 30 minutos.

Curado completo: 7 días

Para repintar: 4 a 6 horas.

Hidroesmalte Mate no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar una nueva capa de pintura, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente removiendo todo tipo de contaminantes, para así evitar problemas de adhesión entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **Hidroesmalte Mate** se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas de acuerdo a la agresividad del ambiente. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se debe eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo pre-existente. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación:	Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo Airless. Diluyente: No requiere para aplicaciones a brocha o rodillo. Para aplicaciones a pistola convencional utilice agua limpia de 8 a 10% en volumen.
Limpieza de equipos:	Lavar inmediatamente con agua todos los implementos. En caso necesario use Solvente Universal 003-160 para retirar residuos.
Pistola convencional:	DeVilbiss MBC-510 o similar / Pico de fluido: FX ó FF / Casquillo de aire: 704 ó 78 / Presión en el tanque: 5 a 10 psi. / Presión de atomización: 40 a 50 psi.
Equipo AIRLESS:	Relación de la bomba: 20:1 mínimo / Boquilla: 0,013" - 0,018".

La dilución de **Hidroesmalte Mate** no debe exceder del 10% con agua limpia. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca. La temperatura de la superficie debe estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Agite el envase manualmente antes de empezar a pintar, no realice agitación vigorosa o con equipos de mezclado ya que podría generar espuma en el producto.

Hidroesmalte Mate no debe ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies Metálicas: Unifondo, 360-300, Fondo Cromato de Zinc, 860-210, Monprotec Fondo Alquídic Anticorrosivo, 379-301, Fondos de Colores Pinco, línea 195 / **Friso, Mampostería, Dry Wall o Concreto Nuevo:** Sellacril Original Sellador Antialcalino Acuoso, 207-101 / **Acero galvanizado o aleaciones livianas:** Primario Wash Primer, 891-220 ó Epomon Fondo Multiprime, 288-609. **Madera:** Sellador 081 - 597. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Acidos y Alkalís:	Pobre.	Solventes:	Débil
Intemperie:	Buena.	Calor seco:	80°C.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.		

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto no inflamable. Almacene en un lugar fresco. El producto debe mantenerse bien tapado una vez usado. No necesita protección especial. Sin embargo, respete y utilice los equipos de protección industrial durante su manejo. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No lo vierta en cañerías.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
