



AV-2000 HIDROESMALTE METALIZADO

Acabado de Aspecto Metalizado Reducible en Agua

LÍNEA 219

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE USO

El Hidroesmalte Metalizado de AV 2000 es un acabado de primera calidad y de excelente apariencia, que brinda un alto desempeño en la protección de las superficies, tanto a la intemperie como en ambientes interiores. Es un esmalte de apariencia satinada y metalizada, característica que lo hace un producto con propiedades especiales para la decoración y el diseño arquitectónico.

Sus principales características son:

- Esmalte no tóxico, reducible con agua
- Bajo olor.
- Fácil de aplicar.
- Alto desempeño en exposición a la intemperie.
- Aspecto Metalizado
- Secado rápido

El Hidroesmalte Metalizado se aplica en ambientes interiores y exteriores y está diseñado para proteger estructuras metálicas previamente fondeadas, superficies de concreto, aluminio y madera debidamente preparadas y con los acondicionares, promotores de adhesión y selladores adecuados. Excelente desempeño en obras civiles, tales como: exterior e interior de edificaciones, oficinas, habitaciones, hospitales y clínicas, centros comerciales, puentes, postes de alumbrado eléctrico, puertas, rejas, ventanas, barandas, así como techos y paredes de concreto donde se requiera protección, decoración y durabilidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Polímero Acrílico.
COLOR:	Tres Colores: Oro 219-200, Bronce 219-700, Plata 219-900
ASPECTO:	Metalizado
BRILLO:	Satinado
SOLVENTES:	Agua.
PIGMENTOS:	Pigmentos inorgánicos libres de metales pesados
DENSIDAD:	4,20 Kg/GAL +/- 0,4
VOC:	Menor a 150 g/l
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	50 – 60 %
RENDIMIENTO TEORICO:	50 - 60 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPOSOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (3 a 4 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 40 minutos.

Curado completo: 7 días

Para repintar: 4 a 6 horas.

El Hidroesmalte Metalizado no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar una nueva capa de pintura, la superficie del recubrimiento se debe limpiar completamente de todo tipo de contaminantes, para así evitar problemas de adhesión entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **El Hidroesmalte Metalizado** se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas de acuerdo a la agresividad del ambiente. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se debe eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo pre-existente. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación:	Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo Airless.
Diluyente:	No requiere para aplicaciones a brocha o rodillo / Agua de 8 a 10% en volumen para aplicaciones a pistola convencional .
Limpieza de equipos:	Lavar inmediatamente con agua todos los implementos y si lo desea, utilizar una cantidad de solvente multiuso 028-312 para retirar producto residual.
Pistola convencional:	Pistola: DeVilbiss MBC-510 o similar / Pico de fluido: FX ó FF / Casquillo de aire: 704 ó 78 / Presión en el tanque: 5 a 10 psi. / Presión de atomización: 40 a 50 psi.
Equipo AIRLESS:	Relación de la bomba: 20:1 mínimo / Boquilla: 0,013" - 0,018".

El porcentaje de dilución del **Hidroesmalte Metalizado** no debe exceder del 10% con agua limpia. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas.

La temperatura de la superficie debe estar como

mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo y se logre homogeneizar el color.

El Hidroesmalte Metalizado no debe ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies Metálicas: Unifondo, 360-300, Fondo Cromato de Zinc, 860-210, Monprotec Fondo Alquídic Anticorrosivo, 379-301, Fondo Anticorrosivo de Colores de Pinco, 195-color. **Friso, Mampostería, Dry Wall o Concreto nuevo:** Sellacril Original 207-101. **Acero galvanizado o aleaciones livianas:** Primario Wash Primer, 891-220 ó Epomon Fondo Multiprime, 288-609. **Madera:** Sellador 081-597. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas.

RESISTENCIA

Acidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Alcalis:	Pobre.	Intemperie:	Buena.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto no inflamable. Almacene el producto en un lugar fresco. El producto debe mantenerse bien tapado una vez usado. No necesita protección especial. Sin embargo, respete y utilice los equipo de protección industrial durante su manejo según lo disponga las normas de cada industria. En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según regulaciones. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No se vierta en cañerías. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.