



AV-2000 HIDROESMALTE BRILLANTE

Acabado Brillante Reducible en Agua

LÍNEA 220

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

AV-2000 HIDROESMALTE BRILLANTE es un esmalte acrílico con un acabado de primera calidad y de excelente apariencia y protección. De apariencia brillante y secado rápido que brinda un excelente comportamiento en la protección de estructuras expuestas tanto a la intemperie como en ambientes interiores. Sus principales características son:

- Esmalte reducible con agua no tóxico.
- Bajo olor.
- Fácil de aplicar.
- Excelente comportamiento a la intemperie.
- No amarillea
- Secado rápido

AV-2000 HIDROESMALTE BRILLANTE se aplica en interiores y exteriores y está diseñado para proteger estructuras de metálicas previamente fondeadas, superficies de concreto, aluminio y madera debidamente preparadas, en ambientes civiles e industriales, tales como oficinas, hospitales y clínicas, centros comerciales, habitaciones, exterior de tanques de almacenamiento, tuberías, puentes, puertas, ventanas, barandas, así como techos y paredes de concreto donde se requiera protección y durabilidad. En ambientes marinos es ideal para la protección y decoración de superestructuras y áreas interiores como camarotes, sala de máquinas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Copolímeros Acrílicos
PIGMENTOS:	Dióxido de Titanio y Cargas Inertes
SOLVENTES:	Agua
COLOR:	Según Carta de Colores. Disponible en el Sistema de Preparación de Colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante
VISCOSIDAD ORIGINAL:	95 -105- KU
DENSIDAD:	4,5 - 4,7 Kg/GAL
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	40% según color
VOC:	menor a 150 g/L
RENDIMIENTO TEORICO:	60 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (4 a 5 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 40 minutos.

Curado completo: 7 días

Para repintar: 4 a 6 horas.

Hidroesmalte Brillante no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar una nueva capa de pintura, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente de todo tipo de contaminantes, para así evitar problemas de adhesión entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **Hidroesmalte Brillante** se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas de acuerdo a la agresividad del ambiente. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo pre-existente. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación:	Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo Airless.
Diluyente:	Para aplicaciones a brocha o rodillo: No requiere Para aplicaciones a pistola convencional: Agua de 8 a 10% en volumen.
Limpieza de equipos:	Lavar inmediatamente con agua todos los implementos y si lo desea, utilizar una cantidad de solvente multiuso 028-312 para retirar producto residual.
Pistola convencional:	Pistola: DeVilbiss MBC-510 o similar / Pico de fluido: FX ó FF / Casquillo de aire: 704 ó 78 / Presión en el tanque: 5 a 10 psi. / Presión de atomización: 40 a 50 psi.
Equipo AIRLESS:	Relación de la bomba: 20:1 mínimo / Boquilla: 0,013" - 0,018".

El porcentaje de dilución del **Hidroesmalte Brillante** no debe exceder del 10% con agua limpia. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas.

La temperatura de la superficie debe estar como

mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo y se logre homogeneizar el color.

Hidroesmalte Brillante no debe ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies Metálicas: Unifondo, 360-300, Fondo Cromato de Zinc, 860-210, Monprotec Fondo Alquídico Anticorrosivo, 379-301, Fondos de Herrería de Colores Pinco, Línea 195 / **Friso, mampostería, Dry Wall o concreto nuevo:** Sellacril Original Sellador Antialcalino Acuoso, 207-101 **Acero galvanizado o aleaciones livianas:** Primario Wash Primer, 891-220 ó Epomon Fondo Multiprime, 288-609. **Madera:** Sellador 081-597. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas.

RESISTENCIA

Acidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Alcalis:	Pobre.	Intemperie:	Buena.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto no inflamable. Almacene en un lugar fresco. El producto debe mantenerse bien tapado una vez usado. No necesita protección especial. Sin embargo, respete y utilice los equipo de protección industrial durante su manejo según lo disponga las normas de cada industria. En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según regulaciones. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No se vierta en cañerías.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.