



MONTANA PISCINAS BASE AGUA

Pintura Emulsionada Acrílica Resistente al Agua

LINEA 230

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

Montana Piscinas Base Agua es una pintura ecológica a base de resinas acrílicas emulsionadas diseñada para el pintado de piscinas de concreto que requieren protección y decoración. Es de aspecto satinado de bajo brillo y es apta para servicios de inmersión en agua debidamente tratada con cloro, algicidas y otros productos químicos usados en el tratamiento de aguas de piscinas. Tiene un alto poder cubriente, es fácil de aplicar y tiene un rápido secamiento. También puede usarse en plantas embotelladoras, en la industria láctea, laboratorios químicos, cavas de refrigeración y estructuras industriales de concreto en general.

Sus principales características son:

- Excelente resistencia a la inmersión en agua
- No es tóxica
- No contamina el ambiente
- Fácil aplicación y repintado
- Rápido secamiento

Por su alta resistencia al agua, **Montana Piscinas Base Agua**, también puede ser utilizado para proteger paredes, mampostería en general y madera en ambientes interiores y exteriores, sujetas al ataque de moho y hongos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Resinas Acrílicas en emulsión
COLOR:	Blanco y Azul Piscina
ASPECTO DE LA PELICULA:	Satinado de bajo brillo
SOLVENTES:	Agua
PIGMENTOS:	Pigmentos orgánicos e inorgánicos
DENSIDAD:	(5,2 – 5,6) Kg/Gal
VOC:	Menor a 30 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	(37 ± 1) %
RENDIMIENTO TEORICO:	40 a 50 m ² /Gal a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2,0 mils (5 a 6 mils de espesor de película húmeda)

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 30 minutos

Duro: 24 horas

Para repintar: 6 horas

Curado completo: 7 días

Piscinas Base Agua no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar una segunda capa, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente de todo tipo de contaminantes para evitar problemas en la adhesión entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, hongos, pintura en mal estado, alcalinidad, aceite y otros contaminantes. En caso de contaminación de grasas o aceites, lave la superficie con una solución jabonosa o con un desengrasante adecuado que permita la eliminación del contaminante. En caso de contaminación con moho y hongos, lave la superficie con una solución de dos partes de cloro comercial con una de agua, deje actuar por un lapso de dos horas, luego cepille la superficie con un cepillo de cerdas duras y repita el lavado tantas veces como sea necesario, finalmente lave con abundante agua limpia y dejar secar por un espacio de 48 horas.

Superficies Nuevas de Concreto y Mampostería: Deje transcurrir 6 meses de fraguado del concreto nuevo antes de pintar. En frisos requemados o muy lisos escarifique con ácido muriático hasta conseguir aspereza de la superficie. Si el ácido es muy concentrado (más de 25%) mezcle partes iguales de ácido muriático y agua agregando ácido al agua (nunca al contrario). Deje actuar por 30 minutos y enjuague con abundante agua. Deje secar por un lapso de 48 horas. Es indispensable verificar que la superficie quedó libre de humedad. En frisos de marmolina, asegúrese de que la marmolina no esté resquebrajada, fracturada o con desprendimiento. En este caso, el friso deberá retirarse por completo.

Superficies Previamente Pintadas con Caucho Clorado o Epoxi: Elimine pintura suelta, descascarada, ampollada, en mal estado, entre otros. Use cepillo de acero y lija gruesa en toda la superficie para generar aspereza que favorezca la adherencia de la pintura al sustrato. Elimine el polvillo generado usando trapos humedecidos con thinner.

Superficies Previamente Pintadas con Pinturas Acrílicas Base Agua: Elimine la pintura en mal estado, lije y limpie a fondo con cepillo usando agua y detergente. Posteriormente, enjuague y deje secar bien. En áreas con sales incrustada, elimine con una solución de partes iguales de agua y ácido muriático, deje actuar por 10 minutos, enjuague con abundante agua y deje secar bien. Las reparaciones de la superficie deberán ser realizadas con mortero de cemento y luego ser tratadas con ácido, como si fueran superficies nuevas. Si la película se encuentra muy deteriorada, debe eliminarse por completo. Luego, se debe eliminar el polvo y continuar el trabajo como si fuera una superficie nueva. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Puede aplicarse con rodillo, brocha y pistola convencional. Se puede diluir hasta un 10% si fuese necesario. No deben utilizarse fondos, selladores ni pastas de encamisar. Para una mejor adherencia del producto la primera capa debe diluirse en tres partes de: **Montana Piscinas Base Agua** por una parte de agua.

Montana Piscinas Base Agua no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere fondo

RESISTENCIA

Ácidos:	Limitada*	Solventes:	Limitada*
Álcalis:	Limitada*.	Abrasión:	Buena.
Inmersión en agua dulce y salada:	Excelente.	Calor seco:	80°C.

*Contacto ocasional.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto no inflamable. Almacene en lugares frescos y secos. Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera, puede causar daños irreversibles. Evite el contacto directo con la piel y los ojos. Es importante utilizar los equipos básicos de protección durante su manejo tales como los guantes, mascarilla, lentes de seguridad, etc. Use en áreas bien ventiladas o con extractores. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años