



ABC INTERIOR - EXTERIOR
Pintura Emulsionada Poliacrílica Mate
LÍNEA 253

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

ABC INTERIOR - EXTERIOR es una pintura de tipo látex acrílico, de uso general en todo tipo de superficies de concreto y mampostería en general, aplicable en interiores y exteriores. Esta pintura también puede ser aplicada sobre superficies de madera debidamente fondeadas

Sus principales características son:

- Fácil de aplicar a brocha, rodillo o pistola
- Acabado mate
- Uso Exterior e Interior
- Libre de plomo y mercurio
- Buen cubrimiento y rendimiento
- Variados Colores

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Copolímeros Acrílicos
PIGMENTOS:	Dióxido de Titanio y cargas inertes
SOLVENTES	Agua
COLOR:	Según Carta de Colores.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate.
VISCOSIDAD ORIGINAL:	85-90 K.U. (Unidades Krebs)
DENSIDAD:	4,7 – 5,5 Kg/GAL
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	30 ± 2 % según color
VOC:	menor a 50 g/L
RENDIMIENTO TEORICO:	40 m ² /GAL. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Se recomienda aplicar dos manos

SECAMIENTO A 25°C (77°F) :

Al tacto:	30 minutos	Secamiento duro: 4 horas
Para Repintar:	4 horas	

Es importante respetar los tiempos de repintado, para evitar fallas de cubrimiento y problemas en la aplicación.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **ABC INTERIOR - EXTERIOR**, se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, ésta se debe eliminar según procedimiento SSPC-SP1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Elimine la pintura vieja y mal adherida con espátula. En caso de paredes con pintura envejecida, que presenten tizamiento o caleo, lave con agua a alta presión y restriegue con cepillo de cerdas suaves, dejar secar y aplique el sellador para superficies caleadas. En caso de paredes con frisos nuevos o superficies de concreto sin pintar, aplique una mano de sellador antialcalino. Para paredes con contaminación de moho y hongo, aplique una solución de cloro en agua, en proporción de 2 partes de cloro y 1 parte de agua, deje actuar durante 2 horas aproximadamente y restriegue con cepillo de cerdas duras. Deje secar completamente.

El tiempo de durabilidad del sistema de pintura dependerá del grado de limpieza y preparación de superficie

APLICACION

Método de aplicación: Rodillo, Brocha o Pistola
Diluyente: Agua
Para Brocha o Rodillo: Hasta 10%. (aprox. ¼ de litro de agua por galón para facilitar su aplicación).
Para Pistola Convencional: No requiere.

Agite el producto hasta su completa homogenización antes de pintar

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies porosas, con grietas menores, frisos rústicos: Aplique una ó dos manos de Mastilisto 202 – 100 lijando después de cada aplicación.

Superficies Alcalinas: Aplique una mano de Sellacril Original 207 – 101 o Sellacril Transparente 204-000

Para colores intensos que lo requieran: Aplicar una mano de Sellacril Plus Color Línea 213

Para superficies con pintura caleada o envejecida: Aplique una mano de Sellacril Sellador Pro 051-100

Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Buena resistencia al lavado y fregado

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evítese el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.