



DEKORAL MATE
Pintura Emulsionada Mate (Interior-Exterior)
LÍNEA 260

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

Dekoral Mate, es una pintura emulsionada poliacrílica de uso general y de acabado mate, especialmente desarrollada para lograr una eficiente protección y decoración de superficies de concreto y mampostería en general, expuestas en ambientes interiores y exteriores

Sus principales características son:

- Fácil de aplicar
- Acabado mate
- Colores modernos
- Buena Nivelación
- Libre de Plomo y Mercurio
- Excelente rendimiento

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Copolímeros Acrílicos
PIGMENTOS:	Dióxido de Titanio y cargas inertes
SOLVENTES:	Agua
COLOR:	Según Carta de Colores. Disponibile en el Sistema de Preparación de Colores
ASPECTO DE LA PELÍCULA:	Mate
VISCOSIDAD ORIGINAL:	90-95 K.U. (Unidades Krebs)
DENSIDAD:	4,60 - 5,10 Kg/ Gal
% SÓLIDOS POR VOLUMEN:	30% según color
VOC:	Menor a 60 g/L
RENDIMIENTO TEÓRICO:	45 m ² /GAL. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación
ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO:	Se recomienda aplicar dos manos

SECAMIENTO A 20°C (77°F) :

Al tacto: 30 minutos
Para Repintar: 4 horas

Secamiento duro: 4 horas

Es importante tomar en cuenta el tiempo para repintar indicado, de manera de evitar bajo cubrimiento y problemas de aplicación entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El (nombre del producto) se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, ésta se debe eliminar según procedimiento SSPC-SP1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Elimine la pintura vieja y mal adherida con espátula. En caso de paredes con pintura envejecida, que presenten tizamiento o caleo, lave con agua a alta presión y restriegue con cepillo de cerdas suaves, dejar secar y aplique el sellador para superficies caleadas. En caso de paredes con frisos nuevos o superficies de concreto sin pintar, aplique una mano de sellador antialcalino. Para paredes con contaminación de moho y hongo, aplique una solución de cloro en agua, en proporción de 2 partes de cloro y 1 parte de agua, deje actuar durante 2 horas aproximadamente y restriegue con cepillo de cerdas duras. Deje secar completamente.

El tiempo de durabilidad del sistema de pintura dependerá del grado de limpieza y preparación de superficie

APLICACION

Método de aplicación: Rodillo, Brocha o Pistola

Diluyente: Agua

Para Brocha o Rodillo: Hasta 10%.(aproximadamente ¼ de litro de agua por galón para facilitar su aplicación).

Para Pistola Convencional: No requiere dilución.

Agite el producto hasta su completa homogenización antes de pintar

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies Alcalinas: Aplique una mano de Sellacril Original 207 – 101 o de Sellacril Plus Transparente 204 – 000

Superficies con pinturas vieja entizadas ó caleadas: Aplique una mano de Sellacril Sellador PRO 051 – 100

Superficies Porosas: Aplique una mano de Sellacril Plus Transparente 204 – 000

Para los colores intensos que lo requieran: Aplique una mano de Sellacril Plus Color Línea 213

Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Buena resistencia a la luz UV

Buena resistencia al lavado y fregado

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evítese el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 2 años.
