



AV 2000 ULTRA COLOR
Pintura Emulsionada Mate para Interiores
LÍNEA 272

CARACTERISTICAS Y ORIENTACION DE USO

AV 2000 ULTRA COLOR INTERIOR es una pintura emulsionada de acabado mate de primera calidad, diseñada para proteger y decorar estructuras de concreto, dry wall y mampostería en general, en ambientes interiores y en una novedosa selección de elegantes colores intensos. También puede ser usada sobre madera debidamente sellada y fondeada.

Sus principales características son:

- Película lavable con excelente resistencia al lavado y fregado
- Libre de Mercurio y Plomo
- Excelente Cubrimiento y Rendimiento
- Bajo olor
- Fácil de aplicar a brocha, rodillo y pistola

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Copolímeros Acrílicos
PIGMENTOS:	Dióxido de Titanio y cargas inertes
SOLVENTE:	Agua
COLOR:	Según Carta de Colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
VISCOSIDAD ORIGINAL:	85 – 90 KU (Unidades Krebs)
DENSIDAD:	4,7 – 5,20 Kg/GAL
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	30 +/- 2% según color
VOC:	menor a 50 g/L
RENDIMIENTO TEORICO:	50 mt ² /gal., este rendimiento puede variar, de acuerdo al método de aplicación y la rugosidad del sustrato

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	30 min.	Secamiento Duro: 4 horas
Para repintar:	4 horas.	

Es importante respetar los tiempos de repintado, para evitar fallas de cubrimiento y problemas en la aplicación

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **AV 2000 ULTRA COLOR, Pintura para Interiores**, se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, ésta se debe eliminar según procedimiento SSPC-SP1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Elimine la pintura vieja y mal adherida con espátula. En caso de paredes con pintura envejecida, que presenten tizamineto o caleo, lave con agua a alta presión y restriegue con cepillo de cerdas suaves, dejar secar y aplique el sellador para superficies caleadas. En caso de paredes con frisos nuevos o superficies de concreto sin pintar, aplique una mano de sellador antialcalino. Para paredes con contaminación de moho y hongo, aplique una solución de cloro en agua, en proporción de 2 partes de cloro y 1 parte de agua, deje actuar durante 2 horas aproximadamente y restriegue con cepillo de cerdas duras. Deje secar completamente.

El tiempo de durabilidad del sistema de pintura dependerá del grado de limpieza y preparación de superficie

APLICACION

Método de aplicación:	Brocha, rodillo, pistola convencional
Diluyente:	Agua
Para Brocha ó Rodillo	Hasta un 10% (aproximadamente ¼ de litro de agua por galón para facilitar su aplicación).
Para Pistola:	No requiere

Agite el producto hasta su completa homogenización antes de pintar

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies porosas, con grietas menores o frisos rústicos: Aplique una ó dos manos de Mastilisto 202 – 100.

Superficies Alcalinas (concreto nuevo): Aplique una mano de Sellacril Original 207 – 101 o Sellacril Plus Transparente 204-000

Para colores intensos que lo requieran: Aplicar una mano de Sellacril Plus Color Línea 213

Superficies con pintura caleada, tizada o envejecida: Aplique una mano de Sellacril Sellador Pro 051-100

Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Excelente resistencia al lavado y fregado

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evítese el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.