



T05-F001

FONDO MONGRAFIADO

LÍNEA: 273-

CARACTERÍSTICAS Y ORIENTACIÓN DE USO

El **Fondo Mongrafiado** es un producto base agua, especialmente formulado para acondicionar paredes, frisos, columnas, superficies de mampostería en general, tanto para ambientes interiores como exteriores, donde se desee aplicar el acabado MONGRAFIADO.

Su aplicación permite unificar el color entre sustrato y el acabado MONGRAFIADO dando mas fuerza al efecto de textura.

Entre sus principales características tenemos:

- Forma una película que permite un excelente desempeño del acabado MONGRAFIADO.
- Producto base agua, no tóxico y fácil de manejar.
- Listo para aplicar en una sola mano y de secamiento rápido.
- Fácil aplicación a Brocha, Rodillo o Pistola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VEHICULO:	Polímero Acrílico Estireno.
COLOR:	Según carta de colores de la línea 274 (MONGRAFIADO).
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate con microtexturas.
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	30 % promedio según color
RENDIMIENTO TEORICO:	25 - 30 m ² /galón
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Este producto se aplica en una sola mano

SECAMIENTO A 20°C (77°F) :

Al tacto:	30 minutos	Para Repintar:	3 horas mínimo
------------------	------------	-----------------------	----------------

El **Sellador Mongrafiado** debe ser recubierto con el acabado final apropiado antes de los 5 días de aplicado para no correr riesgos de contaminación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación. Elimine pintura vieja en mal estado. Elimine el exceso de polvo o caleo utilizando un cepillo de cerdas suaves y agua a alta presión. No se debe aplicar en superficies de concreto húmedas y/o con alta alcalinidad. Para una recomendación acorde a sus necesidades, consulte a un representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

APLICACIÓN

Método de aplicación: Rodillo, Brocha o Pistola. En aplicaciones a pistola las boquillas pueden sufrir un desgaste acelerado por acción de las microesferas.

Diluyente: No requiere. Utilice agua limpia solamente para la limpieza de los equipos empleados.

Agite el producto en el envase antes de comenzar a utilizarlo. No utilice si no está homogéneo.

Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Su uso como imprimación o fondo, no contempla resistencia a la intemperie.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene en un lugar fresco y seco. Debe mantenerse bien tapado una vez abierto el envase. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No se necesita protección especial. En caso de derrame, absorba con material inerte. No se vierta en cañerías. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 4 años.
