



MONGRAFIADO

Pintura Poliacrílica Emulsionada para Graficar

LINEA 274

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

MONGRAFIADO es un recubrimiento poliacrílico a base de agua desarrollado para dar acabados con efectos tipo grafiado de diferentes formas: rayados, ondulados, diagonales y chino (entre otras). **MONGRAFIADO** es un producto altamente decorativo tanto en ambientes interiores y exteriores recomendado para dar excelente protección y estética en frisos, columnas y superficies de concreto y mampostería en general, adicionalmente puede ser utilizado para ocultar imperfecciones en paredes dándole un aspecto agradable. Este producto se aplica con palustra en forma continua, en una sola capa y no debe repintarse con el mismo.

Sus principales características son:

- Acabado con efectos grafiados: chino, rayado-ondulado, diagonal, ondulado y cualquier otro, dependiendo de la creatividad del aplicador
- Para ambientes interiores y exteriores
- Resalta frisos y columnas
- Acabado decorativo de alta resistencia a la intemperie y de gran durabilidad
- Lavable con cepillo de cerdas suaves y detergentes
- No se debe repintar con el mismo, puede ser repintado con cualquier pintura emulsionada no texturizada, de la marca Montana o Pinco

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

VEHICULO:	Copolímeros Acrílicos
PIGMENTOS:	Dióxido de Titanio y cargas inertes
SOLVENTE:	Agua
COLOR:	Según Carta de Colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Acabado mate con efecto grafiado
VISCOSIDAD ORIGINAL:	1-3 U.F. (Unidades de Fluido)
DENSIDAD:	6,5 – 6,9 Kg/GAL
VOC:	Menor a 50 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	50 ± 2 % según color
RENDIMIENTO:	8 a 10 m ² /cuñete de 5 galones. Puede variar según color, condiciones del sustrato y técnica de aplicación
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Aplique una sola capa y empleando la herramienta adecuada

SECAMIENTO A 20°C (77°F) :

Al tacto:	2 hora	Secamiento duro:	24 horas
------------------	--------	-------------------------	----------

Es importante tomar en cuenta que el tiempo para repintar, en caso que desee aplicarse algún acabado final (por ejemplo: Brillo de Seda, AV-2000 Exterior, AV-2000 Interior, etc.) es también de 24 horas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, ésta se debe eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación. Elimine totalmente la pintura vieja en mal estado y posteriormente picotee suavemente para crear perfil de anclaje sobre el sustrato a recubrir. No aplique este producto sobre superficies deterioradas, con pintura desprendida, caleada, húmeda o con restos de moho y hongos. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

APLICACIÓN

Método de aplicación: Palustra especial para grafiar.
Diluyente: Viene listo para su aplicación. Utilice agua solamente para la limpieza de los equipos empleados.

Agite el producto en el envase antes de comenzar a utilizarlo hasta que se homogenice el color y aplique con la palustra una sola capa, extender en forma continua y luego de 10 a 20 minutos de inducción, deslizar la palustra sobre el acabado con ligera presión en sentido horizontal, vertical, circular, diagonal o combinado según el efecto deseado.

En áreas externas la temperatura ambiental, la brisa y el sol directo, pueden disminuir el tiempo de inducción antes de deslizar la palustra y dar el acabado.

Para recomendaciones específicas, consulte a un representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas.

FONDOS RECOMENDADOS

Pintura vieja con superficies polvorientas (Caleo): Limpie la superficie con chorro de agua a alta presión, restregándola con cepillo de cerdas suaves, enjuague bien y deje secar, aplique finalmente una mano de Sellacril Sellador Pro (051-100).

Concreto, Fibrocemento, frisos en general, etc.: Fondo Mongrafiado línea 273, según el color del acabado Mongrafiado seleccionado.

RESISTENCIA

Excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe mantener el producto bien tapado una vez usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No necesita protección especial. En caso de derrame, absorba con material inerte. No se vierta en cañerías. No ingerir, en caso de ingestión no induzca el vómito y consulte de inmediato a un médico. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
