



MONGRANIT
Pintura Poliacrílica Emulsionada Texturizada
LINEA 276

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Mongranit** es una pintura poliacrílica emulsionada texturizada. Es un revestimiento desarrollado para dar un acabado texturizado altamente decorativo tanto en ambientes interiores como exteriores. Este producto se puede usar para resaltar frisos, columnas y superficies de concreto en general, adicionalmente puede ser utilizado para ocultar imperfecciones en paredes dándole un aspecto decorativo agradable. Este producto se aplica en una sola capa y no debe repintarse con el mismo.

Sus principales características son:

- Acabado texturizado para interiores y exteriores de alta dureza
 - Disimula imperfecciones del friso
 - Resalta frisos y columnas
 - Acabado decorativo de alta resistencia y durabilidad
 - Puede ser repintado con acabados para interiores y exteriores según sea el caso
 - Requiere de rodillo especial
 - No se debe repintar con él mismo
- .

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Copolímeros Acrílicos
PIGMENTOS:	Dióxido de Titanio y cargas inertes
SOLVENTES:	Agua
COLOR:	Según Carta de Colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Texturizado Mate
VISCOSIDAD ORIGINAL:	1-3 U.F. (Unidades de Fluido)
DENSIDAD:	5,4 – 5,9 Kg/GAL
VOC:	Menor a 50g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	57 ± 2 % según color
RENDIMIENTO TEORICO:	4 a 6 m ² /galón. Dependiendo del espesor deseado, porosidad de la superficie y técnica de aplicación.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Aplique una sola capa y empleando la herramienta adecuada.

SECAMIENTO A 20°C (77°F):

Al tacto: 1 hora
Para Repintar: 8 horas

Secamiento duro: 24 horas

Es importante tomar en cuenta el tiempo indicado para repintar, el cual indica el tiempo que debemos esperar para aplicar el acabado final no texturizado (por ejemplo: AV-2000 Brillo de Seda, AV-2000-Exterior, AV-2000 Interior).

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación. Elimine totalmente la pintura vieja en mal estado y posteriormente picotee para crear perfil de anclaje sobre el sustrato a recubrir. No aplique este producto sobre superficies deterioradas, con pintura desprendida, caleada, húmeda o con restos de moho y hongos.

Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

APLICACION

Método de aplicación: Rodillo Trenzado o de Goma Espuma para texturizar.
Diluyente: Viene listo para su aplicación. Utilice agua solamente para la limpieza de los equipos empleados.

Agite el producto en el envase antes de comenzar a utilizarlo hasta que se homogenice el color. No utilice el producto si no se homogeniza, apártelo y haga el reclamo respectivo.

Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies porosas, con grietas menores, frisos rústicos: Aplique una ó dos manos de Mastilisto 202 – 100.

Superficies alcalinas (concreto nuevo): Aplique una mano de Sellacril Original 207 – 101

Para colores intensos que lo requieran: Aplique una mano de Sellacril Plus Color Línea 213

Superficies con pintura caleada o envejecida: Aplique una mano de Sellacril Sellador Pro 051-100

Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Buena resistencia a la intemperie y uso doméstico

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evite el contacto directo con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
