



AV 2000 BIO PROTECTO
Pintura Emulsionada Poliacrílica Satinada Anti Bacterias y Hongos
LÍNEA 278

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

AV 2000 BIO PROTECTO es una pintura emulsionada poliacrílica, ecológica, de primera calidad para ambientes interiores diseñada para ofrecer resistencia a la generación de bacterias y a la aparición de hongos y moho en las paredes gracias a su innovadora tecnología Bio-Pruf que los inhibe, evitando así el desagradable olor típico de estos micro-organismos.

Sus principales características son:

- No contiene Mercurio, ni Plomo ni Cromo
- Acción anti-bacterial y fungicida
- Bajo VOC
- Máxima resistencia al lavado y fregado
- Acabado satinado

- Excelente cubrimiento y rendimiento

Su formulación está optimizada para conjugar la belleza de los acabados de sus paredes con la máxima resistencia al lavado y fregado, así como también la acción antimicrobial que permanece activa en la superficie durante la vida útil del producto. Es ideal para mantener los ambientes más saludables en habitaciones de niños, cocinas, baños, consultorios, salas de espera, gimnasios, escuelas entre otros.

AV 2000 BIO PROTECTO es un producto de fácil aplicación a brocha pistola o rodillo, sobre paredes nuevas ó ya pintadas debidamente preparadas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Copolímeros Acrílicos
PIGMENTOS:	Dióxido de Titanio y Cargas Inertes
SOLVENTES	Agua
COLOR:	Según Carta de Colores.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Satinado
VISCOSIDAD ORIGINAL:	85-90 K.U. (Unidades Krebs)
DENSIDAD:	4,2 – 5,1 Kg/GAL
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	33 ± 2 % según color
VOC:	menor a 50 g/L
RENDIMIENTO TEORICO:	45 a 55 m ² /GAL. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Se recomienda aplicar dos manos

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	30 minutos	Secamiento duro: 4 horas
Para Repintar:	4 horas	

Es importante respetar los tiempos de repintado, para evitar fallas de cubrimiento y problemas en la aplicación.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **AV 2000 BIOPROTECTO**, se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, ésta se debe eliminar según procedimiento SSPC-SP1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Elimine la pintura vieja y mal adherida con espátula. En caso de paredes con pintura envejecida, que presenten tizamiento o caleo, lave con agua a alta presión y restriegue con cepillo de cerdas suaves, dejar secar y aplique el sellador para superficies caleadas. En caso de paredes con frisos nuevos o superficies de concreto sin pintar, aplique una mano de sellador antialcalino. Para paredes con contaminación de moho y hongo, aplique una solución de cloro en agua, en proporción de 2 partes de cloro y 1 parte de agua, deje actuar durante 2 horas aproximadamente y restriegue con cepillo de cerdas duras. Deje secar completamente.

El tiempo de durabilidad del sistema de pintura dependerá del grado de limpieza y preparación de superficie

APLICACION

Método de aplicación: Rodillo, Brocha o Pistola

Diluyente: Agua

Para Brocha o Rodillo: Hasta 10%. (aprox. ¼ de litro de agua por galón para facilitar su aplicación).
Para Pistola Convencional: No requiere.

Agite el producto hasta su completa homogenización antes de pintar

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies porosas, con grietas menores, frisos rústicos: Aplique una ó dos manos de Mastilisto 202 – 100 lijando después de cada aplicación.

Superficies Alcalinas: Aplique una mano de Sellacril Original 207 – 101 o Sellacril Transparente 204-000

Para colores intensos que lo requieran: Aplicar una mano de Sellacril Plus Color Línea 213

Para superficies con pintura caleada o envejecida: Aplique una mano de Sellacril Sellador Pro 051-100

Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Excelente resistencia al lavado y fregado

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evítese el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
