



AV 2000 BRILLO DE SEDA SEMIGLOSS
Pintura Emulsionada Poliacrílica Semigloss
LÍNEA 279

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

AV 2000 Brillo de Seda Semigloss es una pintura poliacrílica emulsionada de primera calidad, diseñada para dar a las superficies de concreto y mampostería en general, un acabado semi-brillante de aspecto sedoso en ambientes interiores, así como también en superficies de madera debidamente selladas y fondeadas.

Sus principales características son:

- Fácil de aplicar a brocha, rodillo o pistola
- Acabado de aspecto semi brillante
- Película lavable
- Bajo Olor
- Libre de Plomo y Mercurio
- Excelente Cubrimiento y Rendimiento

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Copolímeros Acrílicos
PIGMENTOS:	Dióxido de Titanio y Cargas Inertes
SOLVENTES:	Agua
COLOR:	Según Carta de Colores y el Sistema de Preparación de Colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi Brillante
VISCOSIDAD ORIGINAL:	85 – 95 KU (Unidades Krebs)
DENSIDAD:	4,6 – 4,8 Kg/GAL
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	32% ± 2 % según el color
VOC:	70 a 80 g/L
RENDIMIENTO TEORICO:	50 m ² /GAL aplicado a una sola mano. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato. Algunas superficies pueden requerir más de una mano de aplicación.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Se recomienda aplicar dos manos

SECAMIENTO A 20°C (77°F):

Al tacto:	30 minutos	Secamiento duro:	4 horas
Para Repintar:	4 horas		

Es importante respetar los tiempos de repintado, para evitar fallas de cubrimiento y problemas en la aplicación.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **AV 2000 BRILLO DE SEDA SEMIGLOSS**, se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, ésta se debe eliminar según procedimiento SSPC-SP1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Elimine la pintura vieja y mal adherida con espátula. En caso de paredes con pintura envejecida, que presenten tizamiento o caleo, lave con agua a alta presión y restriegue con cepillo de cerdas suaves, dejar secar y aplique el sellador para superficies caleadas. En caso de paredes con frisos nuevos o superficies de concreto sin pintar, aplique una mano de sellador antialcalino. Para paredes con contaminación de moho y hongo, aplique una solución de cloro en agua, en proporción de 2 partes de cloro y 1 parte de agua, deje actuar durante 2 horas aproximadamente y restriegue con cepillo de cerdas duras. Deje secar completamente.

El tiempo de durabilidad del sistema de pintura dependerá del grado de limpieza y preparación de superficie

APLICACION

Método de aplicación:	Rodillo, Brocha o Pistola.
Diluyente:	Agua.
Brocha o Rodillo:	Hasta 10%.(aproximadamente ¼ de litro de agua por galón para facilitar su aplicación).
Pistola Convencional:	No requiere.

Agite el producto hasta su completa homogenización antes de pintar

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies porosas, frisos rústicos o con grietas menores: Aplique una ó dos manos de Mastilisto 202 – 100.

Superficies alcalinas (concreto nuevo): Aplique una mano de Sellacril Original 207 – 101

Para colores intensos que lo requieran: Aplique una mano de Sellacril Plus Color Línea 213

Superficies con pintura caleada o envejecida: Aplique una mano de Sellacril Sellador Pro 051-100

Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Excelente resistencia al lavado y fregado

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evite el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.