



AV 2000 ULTRA COLOR EXTERIOR
Pintura Emulsionada Mate para Exteriores
LÍNEA 282

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

AV 2000 ULTRA COLOR EXTERIOR es una pintura emulsionada de acabado mate de primera calidad, diseñada para proteger y decorar estructuras de concreto y mampostería en general, en ambientes exteriores y en una interesante selección de colores intensos. También puede ser usada sobre madera debidamente sellada y fondeada.

- Excelente Cubrimiento y Rendimiento
- Libre de Mercurio y Plomo
- Película lavable
- Resistente a la intemperie aun en ambientes severos
- Bajo olor
- Fácil de aplicar a brocha, rodillo y pistola

Sus principales características son:

- Tecnología AV 2000 de protección UV que brinda excelente retención del color

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Polímeros Acrílicos
PIGMENTOS:	Dióxido de Titanio y cargas inertes
SOLVENTE:	Agua
COLOR:	Según Carta de Colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
VISCOSIDAD ORIGINAL:	87 – 97 KU (Unidades Krebs)
DENSIDAD:	4,60 – 5,20 Kg/GAL
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	40 ± 2 % según color
VOC:	menor a 60 g/L
RENDIMIENTO TEORICO:	50 m ² /GAL. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	Se recomienda aplicar dos manos

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 30 min.
Para repintar: 4 horas.

Secamiento Duro: 4 horas

Es importante respetar los tiempos de repintado, para evitar fallas de cubrimiento y problemas en la aplicación

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. **AV 2000 ULTRA COLOR EXTERIOR** se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, ésta se debe eliminar según procedimiento SSPC-SP1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Elimine la pintura vieja y mal adherida con espátula. En caso de paredes con pintura envejecida, que presenten tizamiento o caleo, lave con agua a alta presión y restriegue con cepillo de cerdas suaves, dejar secar y aplique el sellador para superficies caleadas. En caso de paredes con frisos nuevos o superficies de concreto sin pintar, aplique una mano de sellador antialcalino. Para paredes con contaminación de moho y hongo, aplique una solución de cloro en agua, en proporción de 2 partes de cloro y 1 parte de agua, deje actuar durante 2 horas aproximadamente y restriegue con cepillo de cerdas duras. Deje secar completamente.

El tiempo de durabilidad del sistema de pintura dependerá del grado de limpieza y preparación de superficie

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola convencional

Diluyente: Agua.

Para Brocha ó Rodillo: Hasta un 10% de dilución, (aproximadamente ¼ de litro de agua por galón para facilitar su aplicación).

Pistola Convencional: No requiere.

Agite el producto hasta su completa homogenización antes de pintar

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies Alcalinas: Aplique una mano de Sellacril Original 207 – 101

Superficies con pintura vieja entizadas: Aplique una mano de Sellacril Sellador PRO 051 – 100.

Superficies Porosas: Aplique una mano de Sellacril Plus Transparente 204 – 000

Para los colores intensos que lo requieran: Aplicar una mano de Sellacril Plus Color Línea 213

Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Excelente resistencia a la luz UV

Excelente resistencia al lavado y fregado

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Evite el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Producto no inflamable. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.
