



EPOMON FONDO POLIAMIDA H.B. ROJO
Fondo Epoxi Poliamida de Altos Espesores
CODIGO 288-351

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Epomon Fondo Poliamida H.B.** es un recubrimiento epoxi diseñado para ser aplicado a altos espesores de película sin chorrear, brindando así una óptima protección a estructuras metálicas expuestas en ambientes de alta agresividad. No contiene metales pesados en su formulación, evitando así riesgos de contaminación con cromatos o plomo. Sus principales características son:

- Libre de metales pesados - no contiene plomo ni cromatos.
- Excelente poder de adhesión.
- Alto espesor de película por capa.
- Apto para inmersión

El **Epomon Fondo Poliamida H.B.** es de uso casi universal en los sistemas de protección anticorrosiva, siendo recubierto con acabados epoxi o poliuretanos. Se aplica en ambientes interiores o exteriores, así como en inmersión en agua dulce y salada; igualmente en ambientes industriales y marinos de alta exigencia. Su excelente poder de adhesión ha sido comprobado en superficies de concreto, piezas de fibra de vidrio, acero galvanizado y algunas aleaciones de aluminio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Epoxi Poliamida
COLOR:	Rojo óxido
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi-brillante
SOLVENTES:	Solventes oxigenados e hidrocarburos aromáticos
PIGMENTOS:	Mezcla de pigmentos inorgánicos y cargas inertes
RELACION DE ACTIVACION:	4 a 1 por volumen
VIDA UTIL DE LA MEZCLA:	8 horas a 25°C
DENSIDAD:	5,01 Kg/GAL
VOC:	422 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	51 ± 2 %
RENDIMIENTO TEORICO:	75 m ² /Gal a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	4 a 6 mils (8 a 12 mils de espesor de película húmeda)

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	1 hora.	Duro:	24 horas
Para repintar:	8 a 12 horas	Curado completo:	7 días.

El tiempo de repintado del **Epomon Fondo Poliamida** no deberá exceder de 72 horas (3 días); en caso de que esto ocurra, la superficie deberá ser lijada o sometida a cualquier otro método abrasivo para lograr crear un perfil de anclaje en el sustrato, garantizando así la adhesión de las capas posteriores.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El mínimo grado de preparación requerido, para ambientes de no inmersión es SSPC-SP-3; para ambientes de inmersión se requiere SSPC-SP-10 como mínimo. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación:

Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo Airless.

Diluyente:

Solvente Universal, 003-160.

PISTOLA CONVENCIONAL:

Pistola: DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 10 a 15 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS:**Relación de la bomba:** 20:1 mínimo / **Boquilla:** 0,019" - 0,023"

El porcentaje de dilución del **Epomon Fondo Poliamida H.B.** no deberá exceder del 10%, dependiendo del método de aplicación a utilizar. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, rendimiento y bajo espesor de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Agite bien el galón de Base antes de mezclar. Para una correcta preparación, se deberá agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclamiento y siguiendo la relación de activación. Esperar 10 minutos de inducción.

El **Epomon Fondo Poliamida H.B.** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 8 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura ambiente.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Calor seco:

80°C

Debidamente recubierto con el acabado adecuado, es el sistema ideal para proteger estructuras en ambientes marinos, costero-marinos e industriales de alta corrosividad.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) del producto antes de usar.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años
