



EPOMON FONDO POLIAMIDA HB GRIS
Fondo Epoxi Poliamida Gris de Altos Espesores
CODIGO 289-630

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Epomon H.B.** es un recubrimiento epoxi diseñado para ser aplicado a altos espesores de película sin chorrear, brindando así una óptima protección a estructuras metálicas expuestas a ambientes de alta agresividad a la vez que ahorra dinero al minimizar el número de capas aplicadas. Sus principales características son:

- Libre de metales pesados - no contiene plomo ni cromatos.
- Alto espesor de película por capa.
- Excelente comportamiento en inmersión en agua dulce o salada.

El **Epomon H.B.** es ideal como capa intermedia ya que su color gris facilita el cubrimiento de las capas de acabado que se coloquen sobre él. También puede dejarse como acabado final gris para la protección de estructuras de acero, concreto y madera en ambientes industriales severos y marinos. En la protección de la obra viva de embarcaciones, funciona como la base ideal para los recubrimientos antivegetativos (antifouling).

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Epoxi Poliamida
COLOR:	Gris
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi-brillante
SOLVENTES:	Solventes oxigenados e hidrocarburos aromáticos
PIGMENTOS:	Mezcla de pigmentos inorgánicos y cargas inertes.
RELACION DE ACTIVACION:	1 a 1 por volumen
VIDA UTIL DE LA MEZCLA:	8 horas a 25°C
DENSIDAD:	4,81 Kg/GAL
VOC:	425 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	49 ± 2%
RENDIMIENTO TEORICO:	74 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca
ESPEJOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	4 a 6 mils (8 a 12 mils de espesor de película húmeda)

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	4 horas.	Duro:	24	horas
------------------	----------	--------------	----	-------

Para repintar:	8 a 12 horas	Curado completo:	7 días.
-----------------------	--------------	-------------------------	---------

El tiempo de repintado del **Epomon Fondo Gris HB** no deberá exceder de 72 horas (3 días); en caso de que esto ocurra, la superficie deberá ser lijada o sometida a cualquier otro método abrasivo para lograr crear un perfil de anclaje en el sustrato, garantizando así la adhesión de las capas posteriores.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El mínimo grado de preparación requerido, para ambientes de no inmersión es SSPC-SP-3; para ambientes de inmersión se requiere SSPC-SP-10 como mínimo. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo Airless.
Diluyente: Solvente Universal, 003-035.

PISTOLA CONVENCIONAL: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** E ó EX / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 10 a 15 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS (Bulldog o Similar): Relación de la bomba: 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,021" - 0,031".

El porcentaje de dilución del **Epomon Fondo Gris HB** no deberá exceder del 10%, dependiendo del método de aplicación a utilizar. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, rendimiento y bajo espesor de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 8 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura ambiente.

Agite bien el galón de Base antes de mezclar. Para una correcta preparación, se deberá agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclamiento y siguiendo la relación de activación. Esperar 10 minutos de inducción.

El **Epomon Fondo Gris HB** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

Puede aplicarse sobre el Mobil Zinc 7 721-012, sobre Mobil Zinc 17 721-017 y sobre Epomon Zinc Rich Paint 386-601 en sistemas que exijan una capa previa de fondo rico en zinc. También puede aplicarse sobre fondos tolerantes de superficie como el Corroguard 789-900 y sobre otros fondos como el Epomon Fondo Poliamida HB 288-351. Para aleaciones livianas se recomienda aplicar sobre el fondo promotor de adherencia Epomon Multiprime 288-609.

RESISTENCIA

Calor seco: 80°C.
Acidos: Débil. **Solventes:** Excelente. ***Alcalis:** Excelente. *** Abrasión:** Buena.
Inmersión en agua dulce y salada: Excelente

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) del producto antes de utilizar.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.