



EPOMON BREA ADUCTO AMINA Recubrimiento Epoxi de Altos Espesores CODIGO 291-880

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Epomon Brea Aducto Amina** es un recubrimiento epoxi de alta resistencia química especialmente diseñado para brindar protección en zonas de mucha humedad y en ambientes altamente corrosivos. Posee, además gran dureza y resistencia a la abrasión. Sus principales características son:

- Excelente impermeabilidad.
- Alta dureza.
- Excelente resistencia química.
- Excelente resistencia a la abrasión.

El **Epomon Brea Aducto Amina** es de uso muy difundido en la protección de tuberías subterráneas por su alta impermeabilidad y superior resistencia a las bacterias, lo que la hace ideal para recubrir superficies que estarán enterradas en subsuelos contaminados. Puede ser usada en barcos, plataformas flotantes, pilotes, boyas, interior de tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento de agua, gasoductos, oleoductos y cualquier otra superficie de concreto o metal que no esté directamente expuesta a la luz solar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Epoxi Aducto Amina.
COLOR:	Negro.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi-brillante.
SOLVENTES:	Solventes oxigenados e hidrocarburos aromáticos.
PIGMENTOS:	Cargas inertes.
RELACION DE ACTIVACION:	4 a 1 por volumen.
DENSIDAD:	4,86 K/GAL
VOC:	288 g/L
VIDA UTIL DE LA MEZCLA:	4 horas a 25°C.
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	66 a 67 %.
RENDIMIENTO TEORICO:	100 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	8 a 10 mils (12 a 15 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	4 horas.	Duro:	24	horas
Para repintar:	8 horas.	Curado completo:	7 días.	

El tiempo de repintado del **Epomon Brea Aducto Amina** no deberá exceder de 72 horas (3 días); en caso de que esto ocurra, la superficie deberá ser lijada o sometida a cualquier otro método abrasivo para lograr crear un perfil de anclaje en el sustrato, garantizando así la adhesión de las capas posteriores.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El mínimo grado de preparación requerido es SSPC-SP-10. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Rodillo, pistola convencional o equipo Airless.
Diluyente: Solvente Universal, 003-160.

EQUIPO AIRLESS: **Equipo:** Graco Bulldog o similar / **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,031" - 0,037".

El porcentaje de dilución del **Epomon Brea Aducto Amina** no deberá exceder del 10%, dependiendo del método de aplicación a utilizar. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Agite bien el envase de la Base antes de mezclar. Para una correcta preparación, se deberá agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclado y siguiendo la relación de activación. Esperar 10 minutos de inducción.

Para aplicaciones sobre sustratos muy porosos, se deberá diluir la primera capa del **Epomon Brea Aducto Amina** 100% para desplazar el aire atrapado en el sustrato.

El **Epomon Brea Aducto Amina** no se deberá aplicar en ambientes cuya humedad relativa exceda el 70%.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 4 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura ambiente.

El **Epomon Brea Aducto Amina** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Regular.	Solventes:	Excelente.*
Álcalis:	Excelente.*	Abrasión:	Excelente.
Inmersión en agua dulce y salada:	Excelente.	Calor seco:	80°C.

*No apto para inmersión continua en álcalis y solventes.

Brea Epomon Aducto Amina no debe dejarse expuesta directamente al sol ya que tienden a broncearse y a cuartearse bajo estas condiciones.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años
