



EPOMON BREA EPOXI LIBRE DE ALQUITRÁN

Recubrimiento Epoxi de Altos Espesores

CÓDIGO: 291-881

(Producto de 2 componentes: BASE: 950-881, CATALIZADOR: 952-881)

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE USO

EPOMON BREA EPOXI LIBRE DE ALQUITRÁN es un recubrimiento epoxi auto-imprimante, de alto espesor de película. Es un producto de dos componentes y de curado químico, para ser utilizado en áreas donde normalmente se usa brea epoxi. Su formulación es única en proporcionar protección anticorrosiva a superficies de acero y mampostería enterradas o expuestas a inmersión en agua o salpicaduras, derrames y vapores de productos químicos. No requiere fondo en la mayoría de los sustratos. Su desempeño es superior al de las breas epoxi en todos los aspectos, entre ellos mayor facilidad de repintado, menor toxicidad, mejores propiedades de aplicación y menor tendencia de la película a volverse quebradiza.

Sus principales características son:

- ✓ No contiene alquitrán de hulla – no ocasiona “quemaduras” de alquitrán de carbón.
- ✓ Excelente resistencia química.
- ✓ Excelente resistencia a la inmersión en agua fresca y salada.
- ✓ Resistente a la abrasión.
- ✓ Buena flexibilidad aún después envejecida.
- ✓ Formulado sin componentes de plomo ni mercurio.

✓ Amigable al ambiente por su bajo contenido de componentes orgánicos volátiles (VOC).

✓ Puede ser recubierto con acabados de poliuretano para obtener buena apariencia.

EPOMON BREA EPOXI LIBRE DE ALQUITRÁN es ideal para ser utilizado en tanques de acero para almacenaje subterráneo, tuberías de acero bajo tierra, plantas de tratamiento de desechos y aguas residuales, refinerías de petróleo, plantas químicas, molinos de pulpa y papel, plantas de fertilizantes, minas subterráneas de carbón y sal y plantas generadoras de energía hidráulica y con combustibles fósiles. Excelente para inmersión en agua fresca y salada en estructuras de acero, concreto, puentes, pilotes, colectores y pozos. Es aplicado como fondo para la mayoría de los recubrimientos antifouling, con la finalidad de proteger la obra viva de las embarcaciones.

EPOMON BREA EPOXI LIBRE DE ALQUITRÁN puede ser utilizado en superficies de concreto vaciado y en bloques de concreto en instalaciones comerciales e industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VEHÍCULO:	Epoxi Poliamida modificado
COLOR:	Negro
ASPECTO DE LA PELÍCULA:	Semi-brillante
SOLVENTES:	Solventes oxigenados e hidrocarburos aromáticos
PIGMENTOS:	Cargas inertes
RELACIÓN DE ACTIVACIÓN:	1 a 1 por volumen
VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:	5 horas a 25°C
DENSIDAD:	4,85 kg/gal
VOC:	285 g/L
%SÓLIDOS POR VOLUMEN:	69 % ± 2
RENDIMIENTO TEÓRICO:	103 m ² /gal a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO:	8 a 10 mils (12 a 14 mils de espesor de película húmeda)

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	1 hora	Duro:	8 horas
Para repintar:	4 horas a 30 días	Curado completo:	7 días

El tiempo de repintado del **EPOMON BREA EPOXI LIBRE DE ALQUITRÁN** no deberá exceder de 30 días, en caso de que esto ocurra la superficie deberá ser lijada o sometida a cualquier otro método abrasivo para lograr crear un perfil de anclaje, garantizando así la adhesión de las capas posteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Previo a la realización de cualquier método de preparación de superficie, siempre es recomendable realizar una limpieza con solventes, desengrasantes industriales, agua y jabón, siguiendo el procedimiento SSPC-SP-1. Esto eliminará la contaminación por grasa o aceite asegurando que la superficie quede completamente limpia y seca, libre de polvo y otros contaminantes. Luego, se debe utilizar una limpieza abrasiva según SSPC-SP-10, que es el mínimo grado de preparación que exige **EPOMON BREA EPOXI LIBRE DE ALQUITRÁN** para su correcto desempeño. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de superficie.

APLICACIÓN

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

EPOMON BREA EPOXI LIBRE DE ALQUITRÁN no se deberá aplicar en ambientes cuya humedad relativa exceda el 70%.

Método de aplicación:

Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless.

Diluyente:

Solvente Universal, 003-160.

PISTOLA CONVENCIONAL:

Pistola: DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** E ó EX /

Casquillo de aire: 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 10 a 15 psi. /

Presión de atomización: 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS:

Equipo: Graco Bulldog o similar / **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,031" - 0,037".

El porcentaje de dilución del **EPOMON BREA EPOXI LIBRE DE ALQUITRÁN** no deberá exceder del 10%, dependiendo del método de aplicación a utilizar.

Para aplicaciones sobre sustratos muy porosos, se recomienda aplicar una capa de imprimación con el producto diluido a un 100% para desplazar el aire atrapado en el sustrato. **Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.**

Mezclamiento: Agite bien el envase de la Base antes de mezclar. Para una correcta preparación, se deberá agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclamiento y siguiendo la relación de activación. Espere 15 minutos de inducción antes de pintar.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 5 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura ambiente.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. **Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.**

EMPAQUE

Galón (3,785 L)

Base:950-88101

Catalizador: 952-88101

Cuñete (5 gal)

Base:950-88141

Catalizador:952-88141

Para todas las presentaciones de base y catalizador los envases vienen totalmente llenos.

RESISTENCIA

Ácidos Diluidos:

Excelente*

Solventes:

Excelente*

Álcalis:

Excelente*

Calor seco:

120°C

Inmersión en agua

Abrasión:

Excelente

dulce y salada:

Excelente

*No se recomienda para contacto prolongado con productos químicos que sean oxidantes fuertes, álcalis diluidos, cetonas, ésteres, alcoholes, ni para recubrir el interior de tanques usados para almacenar productos "blancos" de petróleo. La exposición a la intemperie ocasiona una pronta pérdida de brillo y entizamiento, lo cual es normal en recubrimientos epoxi, pero esto no afecta las propiedades de protección.

EPOMON BREA EPOXI LIBRE DE ALQUITRÁN no deberá ser sometido a esfuerzos de ningún tipo antes de alcanzar su curado completo.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usar el producto.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.