



EPOMON BREA POLIAMIDA

Recubrimiento Epoxi de Altos Espesores

CODIGO 291-885

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Epomon Brea Poliamida** es un recubrimiento epoxi especialmente diseñado para brindar alta protección contra la humedad y a los ambientes altamente corrosivos. Puede ser aplicado a espesores de película seca de hasta 20 mils sin chorrear. Posee, además, una excelente dureza y resistencia a la abrasión y a los impactos. Sus principales características son:

- Excelente impermeabilidad.
- Alto espesor de película por capa - capaz de aplicarse hasta 20 mils sin chorrear.
- Buena resistencia química.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Recubrimiento de altos sólidos.

El **Epomon Brea Poliamida** es de uso casi universal en la protección de superficies industriales y marinas enterradas o sumergidas, de concreto o metal expuestas o no al sol. Su uso está muy difundido en la protección de cascos sumergidos de gabarras, barcos, plataformas flotantes, pilotes, boyas, tanques de almacenamiento, tuberías, plantas de tratamiento de agua, etc. El **Epomon Brea Poliamida** es una base ideal para la mayoría de recubrimientos antifouling.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Epoxi Poliamida.
COLOR:	Negro.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi-brillante.
SOLVENTES:	Solventes oxigenados e hidrocarburos aromáticos.
PIGMENTOS:	Cargas inertes.
RELACION DE ACTIVACION:	4 a 1 por volumen.
DENSIDAD:	4,89 Kg/GAL
VOC:	192 g/L
VIDA UTIL DE LA MEZCLA:	4 horas a 25°C.
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	77 %.
RENDIMIENTO TEORICO:	114 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPOSOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	8 a 10 mils (10 a 13 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 4 horas.

Para repintar: 8 horas

Duro: 24 horas.

Curado completo: 7 días.

El tiempo de repintado del **Epomon Brea Poliamida** no deberá exceder de 72 horas (3 días); en caso de que esto ocurra, la superficie deberá ser sometida a la aplicación de un método abrasivo para lograr crear un perfil de anclaje en el sustrato, garantizando así la adhesión de las capas posteriores.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El mínimo grado de preparación requerido es SSPC-SP-10. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Rodillo, pistola convencional o equipo airless.
Diluyente: Solvente Universal, 003-160.

EQUIPO AIRLESS: **Equipo:** Graco Bulldog o similar / **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,031" - 0,037".

El porcentaje de dilución del **Epomon Brea Poliamida** no deberá exceder del 10%, dependiendo del método de aplicación a utilizar. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Agite bien el envase de la Base antes de mezclar. Para una correcta preparación, se deberá agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclamiento y siguiendo la relación de activación. Esperar 10 minutos de inducción.

Para aplicaciones sobre sustratos muy porosos, se deberá diluir la primera capa del **Epomon Brea Poliamida** 100% para desplazar el aire atrapado en el sustrato.

El **Epomon Brea Poliamida** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 4 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura ambiente.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Regular.	Solventes:	Excelente.*
Álcalis:	Excelente.*	Abrasión:	Excelente.
Inmersión en agua dulce y salada:	Excelente.	Calor seco:	80°C.

*No apto para inmersión continua en álcalis y solventes.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años
