



UNIFONDO
Fondo Universal Alquídic
CODIGO: 360-300

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El **Unifondo** es un fondo anticorrosivo de gran versatilidad al ser compatible con acabados del tipo epoxi, poliuretano, caucho clorado y alquídic. Simplifica y reduce el número de fondos que se usan en una planta, necesitando diversificación solamente en los acabados finales. Sus principales características son:

- Compatible con diversos tipos de acabados
- Buena resistencia a la corrosión
- Fácil aplicación.

Fondo anticorrosivo de uso múltiple; Excelente comportamiento como shop primer o como fondo barrera, en el caso de que se desee renovar estructuras viejas donde se desconoce el recubrimiento anterior o cuando se desee mejorar la protección anticorrosiva. Se aplica directamente sobre estructuras de acero en ambientes industriales y marinos, su uso se ha generalizado en la protección de áreas no sumergidas de embarcaciones, exterior de tanques, maquinarias y equipos, así como cualquier otra estructura metálica que requiera protección y versatilidad en la escogencia del acabado final..

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídic modificado
COLOR:	Rojo Óxido
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos
PIGMENTOS:	Cromato de zinc, Óxido de Hierro y cargas inertes
DENSIDAD:	4,35 Kg/GAL
VOC:	559,5 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	35% a 38%
RENDIMIENTO TEORICO:	53 m ² /GAL. a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (5 a 6 mils de espesor de película húmeda)

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	2 horas.	Duro:	24 horas.
------------------	----------	--------------	-----------

Para repintar:	8 horas.	Curado completo:	7 días.
-----------------------	----------	-------------------------	---------

El **Unifondo** no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar el acabado, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente de todo tipo de contaminantes, para evitar problemas en la adhesión del acabado.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El mínimo grado de preparación recomendado es SSPC-SP-3. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación existente.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless.
Diluyente: Solvente Universal 003-160

PISTOLA CONVENCIONAL: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 45 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,019" - 0,023".

El porcentaje de dilución del **Unifondo** no deberá exceder del 10%, dependiendo del método de aplicación a utilizar. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, rendimiento y bajo espesor de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

El **Unifondo** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte con un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Calor seco: 80°C.

Debidamente recubierto con el acabado adecuado, es el sistema ideal para proteger estructuras en ambientes costero-marinos, intemperie normal y ambientes industriales de poca agresividad.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años
