



MONPROTEC FONDO
Fondo Alquídic Anticorrosivo Libre de Metales Pesados
CODIGO: 379-301

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

Monprotec Fondo es un fondo alquídico anticorrosivo especialmente diseñado para cumplir con las normativas internacionales de protección al ambiente y a los usuarios. No contiene metales pesados peligrosos como el plomo, mercurio o cromatos. Tiene buena resistencia a la corrosión y es de fácil aplicación. Sus principales características son:

Puede usarse sobre superficies metálicas en ambientes interiores o exteriores tales como maquinarias y equipos industriales y agrícolas, marcos y puertas de hierro, postes, exterior de tanques y otras superficies expuestas a condiciones ambientales de moderada severidad. El **Monprotec Fondo** es la base ideal para todos los acabados de tipo alquídico.

- Libre de metales pesados - no contiene cromatos ni plomo.
- Buena resistencia a la corrosión.
- Fácil aplicación.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídic modificado.
COLOR:	Rojo, Gris, Blanco y Negro.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Semi Mate.
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos.
PIGMENTOS:	Metaborato de bario, óxido de hierro, cargas inertes.
DENSIDAD:	4,45 Kg/GAL
VOC:	463 gr./L
FLASH POINT:	38°C.
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	43 %.
RENDIMIENTO TEORICO:	65 mt ² /GAL. a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (4 a 5 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	2 horas.	Duro:	24	horas.
------------------	----------	--------------	----	--------

Para repintar:	12 horas.	Curado completo:	7 días.
-----------------------	-----------	-------------------------	---------

El **Monprotec Fondo** no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar el acabado, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente de todo tipo de contaminantes, para evitar problemas en la adhesión del acabado.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El mínimo grado de preparación recomendado es SSPC-SP-3. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación existente.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless.

Diluyente: Monsolvent, 004-010, para aplicaciones a brocha o rodillo / Solvente Sintético, 003-010, para aplicaciones a pistola convencional.

PISTOLA CONVENCIONAL: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 45 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Relación de la bomba:** 30:1 mínimo / **Boquilla:** 0,019" - 0,023".

El porcentaje de dilución del **Monprotec Fondo** no deberá exceder del 10%, dependiendo del método de aplicación a utilizar. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, rendimiento y bajo espesor de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

El **Monprotec Fondo** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte con un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Calor seco: 80°C.

Debidamente recubierto con el acabado adecuado, es el sistema ideal para proteger estructuras en ambientes costero-marinos, intemperie normal y ambientes industriales de poca agresividad.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años
