



EPOMON ZINC RICH PAINT Fondo Rico en Zinc Orgánico 386-601

DESCRIPCION Y ORIENTACION DE USO

El Epomon Zinc Rich Paint es un recubrimiento epóxico con alto contenido de zinc metálico en la película (95%), brindando así la perfecta combinación de protección catódica del zinc con la resistencia química de la resina epóxica. El Epomon Zinc Rich Paint posee superiores propiedades de adhesión y resistencia al cuarteamiento que los recubrimientos ricos en zinc inorgánicos convencionales.

Sus principales características son:

- Muy buena resistencia a gran variedad de solventes y agentes químicos
- Resistencia a la corrosión y a la abrasión
- Minimiza riesgos de ampollamiento del acabado al ser repintado
- Rápido Secamiento

El **Epomon Zinc Rich Paint** se utiliza para la alta protección del acero en ambientes altamente corrosivos, inclusive, aquellas estructuras que estén sumergidas, como cascos de embarcaciones, tuberías, instalaciones costa afuera, etc. Su excelente poder de adhesión lo convierte en el recubrimiento ideal para reparar estructuras galvanizadas que hayan sufrido daño.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Epoxi Poliamida.
COLOR:	Gris.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate.
SOLVENTES:	Hidrocarburos aromáticos y solventes oxigenados.
PIGMENTOS:	Zinc metálico y cargas inertes.
RELACION DE ACTIVACION:	4 a 1 por volumen.
VIDA UTIL DE LA MEZCLA:	8 horas a 25°C.
DENSIDAD:	8,47 Kg/GAL
VOC:	444 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	48 %
RENDIMIENTO TEORICO:	72 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPOSOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	2,5 a 3,5 mils (5 a 7 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 2 horas.

Duro: 24 horas

Para repintar: 8 horas.

Curado completo: 7 días

El tiempo de repintado entre capas no deberá exceder de 3 días (72 horas); en caso de que esto ocurra, la superficie deberá ser lijada o sometida a cualquier otro método abrasivo para lograr crear un perfil de anclaje en el sustrato, garantizando así la adhesión de las capas posteriores.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo preexistente. El mínimo grado de preparación requerido para ambientes de no inmersión es SSPC-SP-6; para inmersión: SSPC-SP-5.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación:	Pistola convencional o equipo Airless. Brocha en áreas pequeñas.
Diluyente:	Solvente Universal, 003-160.
PISTOLA CONVENCIONAL:	Pistola: DeVilbiss MBC-Soil o similar / Pico de fluido: EX / Casquillo de aire: 62, 704 ó 765 / Presión en el tanque: 10 a 15 psi. / Presión de atomización: 50 a 70 psi.
EQUIPO AIRLESS:	Graco Bulldog Zinc Rig o similar. Relación de la bomba: 30:1 mínimo / Boquilla: 0,021" - 0,025".

El Epomon Zinc Rich Paint no se deberá diluir. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A. En caso de que se presente ampollamiento del acabado al recubrir el Epomon Zinc Rich Paint, será necesario aplicar una pre-capa del acabado, diluida entre 50 y 100%, para así evitar que quede aire o solvente atrapado entre las porosidades del zinc y del recubrimiento final. La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Agite bien el galón de Base antes de mezclar. Para una correcta preparación, se deberá agregar el Componente B (Catalizador) al Componente A (Base) bajo mezclamiento y siguiendo la relación de activación. Esperar 10 minutos de tiempo de inducción.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 8 horas a 25°C; este tiempo disminuirá a medida que aumente la temperatura.

El **Epomon Zinc Rich Paint** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

No requiere. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Débil.	Solventes:	Regular.
Álcalis:	Regular.	Abrasión:	Excelente.
Inmersión en agua dulce y salada:	Excelente.	Calor seco:	300°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.