



AV-2000 MONTAFIX ESMALTE MATE
Esmalte Alquídicó Mate para Interiores
LÍNEA 410

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

Montafix Esmalte Mate es un esmalte alquídicó de primera calidad, diseñado para proteger y/o decorar estructuras metálicas, concreto o madera en ambientes interiores.

Sus principales características son:

- Fácil de aplicar a brocha, rodillo o pistola
- Acabado mate para ambientes interiores
- Minimiza los defectos superficiales
- Aplicable en superficies de hierro y acero debidamente fondeadas
- Aplicable en superficies de concreto
- Aplicable en superficies de madera debidamente tratadas

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídicó
COLOR:	Según carta de colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Mate
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos.
PIGMENTOS:	Dióxido de titanio y cargas inertes
VISCOSIDAD ORIGINAL:	80-95 K.U. (Unidades Krebs)
VOC:	menor a 500 g/L
% SOLIDOS:	40 ± 2% según color
RENDIMIENTO TEORICO:	50 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (4 a 5 mils de espesor de película húmeda)

SECAMIENTO A 20°C (77°F) :

Al tacto: Máximo 1 hora
Para Repintar: 12 horas

Secamiento duro: 24 horas

Montafix Esmalte Mate no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar una nueva capa de pintura, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente de todo tipo de contaminantes, para así evitar problemas de adhesión entre capas..

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación. Elimine pintura vieja en mal estado. Para una recomendación acorde a sus necesidades, consulte a un representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

APLICACION

Método de aplicación: Rodillo, Brocha, Pistola Convencional o Equipo Airless.
Equipo Recomendado: Pistola: Devilbiss o similar tipo M.B.C. **Casquillo** 704, **Pico** EX o FX.
Diluyente: Brocha o Rodillo: Monsolvent, 004-010.
 Pistola convencional: Solvente Sintético, 003-010.
 Equipo Airless: No requiere.

Agite el producto en el envase hasta que homogenice y antes de comenzar a utilizarlo. Si no homogeniza no lo utilice, apártelo y consulte.

Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

FONDOS RECOMENDADOS

Acero: Monprotec 379-301, Fondo Cromato de Zinc 860-210 o Unifondo 360-300.

Concreto y frisos nuevos: Sellacril Original 207-101, **Aleaciones no Ferrosas:** (aluminios, bronce, etc); Primario Wash Primer, 891-220 o Epomon Fondo Multiprime, 288-609.

RESISTENCIA

Ácidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Álcalis:	Pobre.	Intemperie:	Buena.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. No vierta en cañerías. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo.

Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 5 años.
