



ABC ESMALTE BRILLANTE
Esmalte Alquídicico Brillante
Línea 557

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

ABC Esmalte Brillante es un esmalte alquídicico económico específicamente diseñado para decorar y proteger estructuras metálicas, de concreto y de madera debidamente preparadas.

Puede usar en ambientes interiores y exteriores y está diseñado para proteger estructuras de concreto, acero y madera, en obras civiles e industriales, puertas, ventanas, barandas, así como techos y paredes de concreto.

Sus principales características son:

- Fácil de aplicar a brocha, rodillo y pistola
- Acabado Brillante de uso exterior e interior
- Buena resistencia a la intemperie
- Uso comercial e industrial
- Buen rendimiento y economía.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídicico
COLOR:	Según Cartas de Colores.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante
SOLVENTES	Hidrocarburos alifáticos
PIGMENTOS	Dióxido de titanio y cargas inertes
VOC:	480 – 650 g/L según color
VISCOSIDAD ORIGINAL:	70-80 K.U. (Unidades Krebs)
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	30% ± 2 según el color
RENDIMIENTO TEORICO:	40 m ² /galón a 1 mils de EPS. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad de la superficie.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1 – 1,5 mils de EPS por capa.

SECAMIENTO A 20°C (77°F) :

Al tacto:	1 hora	Secamiento duro:	24 horas
Para Repintar:	12 horas		

ABC Esmalte Brillante no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar una nueva capa de pintura, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente de todo tipo de contaminantes, para así evitar problemas de adhesión entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación. Elimine pintura vieja en mal estado. Para una consulta acorde a sus necesidades, consulte a un representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C. A.

APLICACION

Método de aplicación:	Rodillo, Brocha o Pistola.
Diluyente:	Brocha o Rodillo: Monsolvent, 004-010 Pistola: Solvente Sintético, 003-010
Equipo Recomendado:	Pistola convencional DeVilbiss o similar tipo M.B.C. casquillo 704, pico EX o FX

Agite el producto en el envase antes de usar y hasta que se homogenice el color. Si no homogeniza no lo utilice, apártelo y consulte.

Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante de Servicio Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

FONDOS RECOMENDADOS

Hierro y Acero: Monprotec Fondo 379-301, Unifondo 360-300 o Fondo Cromato de Zinc 860-210.
Paredes de concreto con friso nuevo: Sellador antialcalino Sellacril Original 207-101.
Acero Galvanizado o aleaciones no Ferrosas: Wash Primer, 891-220 o Epomon Fondo Multiprime, 288-609.

RESISTENCIA

Ácidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Álcalis:	Pobre.	Intemperie:	Buena.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 5 años.
