



DEKORAL ESMALTE BRILLANTE
Acabado Alquídic de Alto Brillo
LINEA 560

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

Dekoral Esmalte Brillante es un acabado alquídic de uso interior y exterior que ofrece excelente apariencia y protección a las estructuras recubiertas con él. Es un esmalte de alto brillo que brinda protección y belleza a superficies metálicas, de madera y mampostería en general.

Sus principales características son:

- Alto brillo.
- Fácil de aplicar.
- Excelente comportamiento a la intemperie

Dekoral Esmalte Brillante se puede usar en ambientes interiores y exteriores y está diseñado para proteger estructuras de concreto, acero y madera, en obras civiles e industriales, tales como puentes, exterior de tanques de almacenamiento, tuberías, puertas, ventanas, barandas, así como techos y paredes de concreto donde se requiera protección y durabilidad. En ambientes marinos es ideal para la protección y decoración de superestructuras y áreas interiores tales como camarotes, sala de máquinas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídic
COLOR:	Según Carta de Colores
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos
PIGMENTOS:	Dióxido de titanio y cargas inertes
DENSIDAD:	3,55 Kg/GAL
VOC:	285 g/L
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	25 % ± 2 según el color
RENDIMIENTO TEORICO:	38 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (6 a 8 mils de espesor de película húmeda).

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 1 hora.

Curado completo: 7 días

Para repintar: 8 a 12 horas.

Dekoral Esmalte Brillante no tiene un tiempo máximo de repintado; sin embargo, en caso de que transcurra mucho tiempo antes de aplicar una nueva capa de pintura, la superficie del recubrimiento se deberá limpiar completamente de todo tipo de contaminantes, para así evitar problemas de adhesión entre capas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El **Dekoral Esmalte** se aplica sobre superficies debidamente preparadas y fondeadas de acuerdo a la agresividad del ambiente. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo pre-existente.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola convencional o equipo Airless.
Diluyente: Monsolvent, 004-010, para aplicaciones a brocha o rodillo
 Solvente Sintético, 003-010, para aplicaciones a pistola convencional

EQUIPOS RECOMENDADOS: **Pistola:** DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

EQUIPO AIRLESS: **Relación de la bomba:** 20:1 mínimo / **Boquilla:** 0,013” - 0,018”.

El porcentaje de dilución no deberá exceder del 10%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca.

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

El **Dekoral Esmalte** no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

FONDOS RECOMENDADOS

Superficies ferrosas: Unifondo, 360-300, Fondo Cromato de Zinc, 860-210, Fondo Alquídic Anticorrosivo, 379-301, Protectometal, 376-300 / **Acero galvanizado o aleaciones livianas:** Primario Wash Primer, 891-220, Epomon Fondo Multiprime, 288-609 / **Friso o concreto nuevo:** Sellador Antialcalino, 313-160

Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C.A.

RESISTENCIA

Ácidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Álcalis:	Pobre.	Intemperie:	Buena.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 5 años.