



MONPROTEC ESMALTE

Esmalte Industrial de Secamiento Rápido

LINEA 570

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACION DE USO

Monprotec Esmalte es un esmalte alquídico de alto brillo y rápido secamiento apto para ser usado en instalaciones industriales y domésticas expuestas a la intemperie y al uso cotidiano de los ambientes interiores. Sus principales características son:

- Alto brillo.
- Rápido secamiento.
- Excelente comportamiento a la intemperie para un acabado de su tipo
- Puede aplicarse a brocha, rodillo y pistola

Monprotec Esmalte está especialmente formulado para la protección de estructuras metálicas, de madera y concreto, donde se requiera durabilidad, economía y buena apariencia. Su rápido secamiento resulta muy conveniente para la puesta en uso en corto tiempo de piezas, maquinarias, kioscos, electrodomésticos y muebles metálicos en general con la ventaja de poderse aplicar a brocha, rodillo y pistola sin restricción. Su carta de colores ofrece la mayoría de los colores usados en la industria e incluye colores de uso doméstico igualmente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO:	Alquídico modificado.
COLOR:	Según Carta de Colores.
ASPECTO DE LA PELICULA:	Brillante.
SOLVENTES:	Hidrocarburos alifáticos.
PIGMENTOS:	Pigmentos orgánicos e inorgánicos y cargas inertes.
DENSIDAD:	3,3 – 3,9 Kg/GAL
VOC:	570 – 590 g/L promedio según color.
% SOLIDOS POR VOLUMEN:	24 a 30 % según color.
RENDIMIENTO TEORICO:	40 a 44 m ² /GAL a 1 mils de espesor de película seca.
ESPESOR DE PELICULA SECA RECOMENDADO:	1,5 a 2 mils (5 a 7 mils de espesor de película húmeda). Óptimos resultados se obtienen al aplicar dos capas de este producto sobre estructuras debidamente preparadas y fondeadas.

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto:	60 minutos.	Duro:	24 horas.
Para repintar:	24 horas.	Curado completo:	7 días

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros contaminantes. El recubrimiento se aplica sobre superficies debidamente preparadas. En caso de existir contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación y del tipo de fondo pre-existente.

El tiempo de vida útil del sistema aumentará a medida que mejore el grado de preparación de la superficie.

APLICACION

Método de aplicación: Pistola convencional, brocha o rodillo
Diluyente: No requiere. En casos especiales utilice Solvente Sintético, 003-010.

PISTOLA CONVENCIONAL: Pistola: DeVilbiss MBC-510 o similar / **Pico de fluido:** FX ó FF / **Casquillo de aire:** 704 ó 78 / **Presión en el tanque:** 5 a 10 psi. / **Presión de atomización:** 40 a 50 psi.

El porcentaje de dilución de este recubrimiento no deberá exceder del 5%. Diluir en exceso puede causar problemas de chorreamiento, cubrimiento y bajos espesores de película seca. Para recomendaciones específicas, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C. A.

Antes de comenzar a pintar, agite bien el envase, verificando que no queden sedimentos en el fondo del mismo.

El recubrimiento no deberá ser sometido a cualquier esfuerzo mecánico antes de alcanzar su curado completo.

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

FONDOS RECOMENDADOS

Unifondo, 360-300 / Monprotec Fondo Anticorrosivo, 379-301 / Fondo Cromato de Zinc, 860-210. Para una especificación acorde a sus necesidades, consulte a un Representante Técnico de Corimon Pinturas, C. A.

RESISTENCIA

Acidos:	Pobre.	Solventes:	Débil.
Alcalis:	Pobre.	Intemperie:	Excelente.
Inmersión en agua dulce y salada:	Débil.	Calor seco:	80°C.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) antes de usarlo. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años